



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР  
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА  
(ГОССТРОЙ СССР)  
**ИНСТРУКЦИЯ**  
**ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ СЕТЕЙ**  
**ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ**  
**ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ**

**СН 478-80**

(с изменениями от 26 июня 1985 г.)

*Утверждена*

*постановлением*

*Государственного комитета СССР*

*по делам строительства*

*от 31 июля 1980 г. № 117*

**СОДЕРЖАНИЕ**

**А. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ**

**1. Общие указания**

**2. Гидравлический расчет напорных и безнапорных трубопроводов**

**3. Проектирование наружных трубопроводов**

**4. Проектирование внутренних трубопроводов**

**5. Крепление пластмассовых трубопроводов**

## Б. МОНТАЖ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ

6. Общие указания

7. Трубозаготовительные работы

8. Сварка пластмассовых труб

9. Изготовление сварных фасонных деталей

10. Склейивание труб из ПВХ

11. Прокладка подземных трубопроводов

12. Монтажные работы при устройстве внутренних сетей

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

ПРИЛОЖЕНИЕ 12

ПРИЛОЖЕНИЕ 13

Разработана СКТБ Энергопромполимер Минэнерго СССР, Союзоводоканалпроектом Госстроя СССР, НИИ Мосстроя Главмосстроя при Мосгорисполкоме, Бальнеотехнической партией конторы Геоминвод Института курортологии и физиотерапии Минздрава СССР при участии НИИ санитарной техники Минстройматериалов СССР и ВНИИСТ Миннефтегазстроя. Отражает последние достижения отечественного и зарубежного опыта строительства и эксплуатации сетей из пластмассовых труб, а также данные научно-исследовательских институтов по гидравлическим исследованиям трубопроводов и фасонных частей. С вводом в действие настоящей Инструкции утрачивает силу «Инструкция по проектированию и монтажу водопроводных и канализационных сетей из пластмассовых труб» (СН 478-75).

Для инженеров и техников, работающих в области водоснабжения и канализации.

В разработке Инструкции принимали участие: кандидаты техн. наук А.Я. Добромуслов, А.Л. Глезер, В.И. Гольдин (СКТБ Энергопромполимер); инж. И.Б. Монастырский (Союзоводоканал-проект); кандидаты техн. наук Я.Б. Алескер, А.В. Сладков; инж. А.А. Отставнов (НИИ Мосстроя); канд. техн. Наук В.П. Евстафьев; инж. Л.Д. Павлов, (Геоминвод); канд. техн. наук К.И. Зайцев (ВНИИСТ); канд. техн. наук С.В. Ехлаков (НИИСТ).

Редакторы - инженеры Б.В. Тамбовцев, Н.А. Шишов (Госстрой СССР), кандидаты техн. наук А.Я. Добромуслов (СКТБ Энергопромполимер), Я.Б. Алескер, А.В. Сладков (НИИ Мосстрой), Л.Г. Слёз (МакИСИ).

Постановлением Госстроя СССР от 25 мая 1990 г. № 51 утверждено и с 1 июля 1990 г. Введено в действие разработанное ВНИИ ВОДГЕО Госстроя СССР с участием ЦНИИЭП инженерного оборудования Госкомархитектуры при Госстрое СССР публикуемое ниже **изменение № 1 СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»**, утвержденного постановлением Госстроя СССР от 31 мая 1985 г. № 73.

Этим же постановлением признаны **утратившими силу** с 1 июля 1990 г.:

**раздел 11** Инструкции по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб (СН 478-80), утвержденной постановлением Госстроя СССР от 31 июля 1980 г. № 117;

**разделы 16, 17 и 18** приложения к постановлению Госстроя СССР от 11 мая 1983 г. № 92 «Об изменении Инструкции по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб СН 478-80».

Государственный комитет СССР по делам строительства (Госстрой ССР)	Строительные нормы	СН 478-80
	Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения	Взамен СН 478-75

и канализации  
из пластмассовых труб

Требования настоящей Инструкции должны выполняться при проектировании и монтаже наружных и внутренних сетей водоснабжения и канализации, прокладываемых с применением пластмассовых труб наружным диаметром до 630 мм из полиэтилена низкой плотности (ПНП), полиэтилена высокой плотности (ПВП), поливинилхлорида (ПВХ) полипропилена (ПП).

Настоящая Инструкция не распространяется на проектирование внутреннего противопожарного водопровода и трубопроводов, транспортирующих абразивные среды (песок, золу, шлак).

В Инструкции приведены особенности проектирования и монтажа водопроводных и канализационных сетей из указанных пластмассовых труб, обладающих специфическими свойствами.

#### Опечатки в Инструкции СН 478-80

При издании Инструкции по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб (СН 478-80) допущены следующие опечатки.

1. п. 1.8. Ссылку на п. **6.3** следует заменить на п. **6.5**.
2. Табл. 4. В абзацах с двенадцатого по шестнадцатый области применения типов соединения пластмассовых труб следует читать:

способ соединения	области применения
на свободных фланцах и приваренных сегментных упорах	то же, от 235 мм и выше
на приварных фланцах	напорные до давления 0,25 Мпа ( $2,5 \text{ кгс}/\text{см}^2$ ) и безнапорные трубопроводы для присоединения к арматуре, металлическим фасонным частям и трубам диаметром от 50 мм и выше

на свободном фланце с конусной отбортовкой	напорные и безнапорные трубопроводы для присоединения к арматуре, металлическим фасонным частям и трубам диаметром от 50 мм и выше
на накидной гайке с конусной отбортовкой	напорные и безнапорные трубопроводы для присоединения к резьбовым частям арматуры, металлическим резьбовым деталям и санитарно-техническим приборам диаметром до 50 мм
на накидной гайке с формованным буртом	то же

3. п. 11.14. После слов «Значения продольных усилий» дополнить словами «в тс».

4. Приложение 4. Под рядами I, II, III, IV и V следует читать соответственно «тип Л, тип СЛ, тип С, тип Т и тип ОТ».

5. Приложение 9.

первый абзац следует читать:

ПНП 160 Л — — —

СЛ , , ,

седьмой абзац следует читать:

ПВП 280 Л — — —

в глинах, суглинках и супесях

СЛ , до 4,5 —

трубы укладывать при усло-

С , — до 1,5

вии уплотнения грунта

восьмой абзац следует читать:

ПВП 315 Л — — —

в глинах, суглинках и супесях

СЛ , до 4,5 —

трубы укладывать при усло-

С , , ,

вии уплотнения грунта

ПВП 355 Л — — —

в песках трубы укладывать

СЛ до 6 до 6 до 5,5

при условии простого уплот-

нения грунта; в суглинках, супесях и глинах укладывать только на спрофилированное основание при условии тщательного уплотнения грунта

С , , , в глинах трубы укладывать

при условии уплотнения грунта

ПВП 400 Л — — — то же

СЛ до 6 до 6 до 5

С , , ,

ПВП 450 Л — — — то же

СЛ до 6 до 6 до 4

## А. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ

### 1. Общие указания

**1.1.** При проектировании сетей водопровода и канализации следует принимать пластмассовые трубы, изготовленные методом непрерывной шнековой экструзии, и фасонные части к ним, изготовленные из того же материала по соответствующим техническим условиям.

Внесены СКТБ Энергопромполимер Минэнерго СССР	Утверждены постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 31 июля 1980 г. № 117	Срок введения в действие 1 июля 1981 г.
--	---	---

Таблица 1

Показатели	Единица измерения	Материал труб			
		ПВП	ПНП	ПВХ-100	ПП
Плотность	г/см <sup>3</sup>	0,94-0,96	0,91-0,93	1,38-1,4	0,9-0,91
Начальный модуль упругости	МПа (кгс/см <sup>2</sup> )	500-900 (5000-9000)	100-250 (1000-2500)	1500-3000 (15 000-30 000)	800-1080 (8000-10 800)

Предел текучести при растяжении	МПа (кгс/см <sup>2</sup> )	20-21 (200-210)	9,5-10 (95-100)	45 (450)	28-35 (280-350)
Относительное удлинение при разрыве	%	200-350	250-300	10-50	700
Температура хрупкости	°C	-30	-60	-18	От -15 до -8
Температура плавления	°C	125, 135	110, 120	Выше 75	154-170
Теплопроводность	Вт/(м × °C) (ккал/ч × м × град)	0,42 (0,36)	0,35 (0,30)	0,15 (0,13)	0,1 (0,088)
Коэффициент линейного расширения	1/°C	0,00022	0,00022	0,00008	0,00011

**1.2.** Основные физико-механические свойства пластмассовых труб при температуре +20° С приведены в [табл. 1](#), а химическая стойкость - в [табл. 2](#).

При замерзании жидкости в полиэтиленовых трубах они не разрушаются, а увеличиваются в диаметре. При оттаивании жидкости трубы вновь приобретают прежний размер.

**1.3.** Для сетей водопровода, водостоков и наружных сетей канализации следует применять напорные трубы и фасонные части из ПВП, ПНП, ПП и непластифицированного ПВХ. Сортаменты напорных труб и литьих фасонных частей приведены в [прил. 1-7](#).

Для внутренних безнапорных трубопроводов следует применять канализационные трубы и фасонные части из

Таблица 2

Реагент	Материал труб							
	ПП		ПВХ		ПВП, ПНП			
	Температура реагента, °С, до							
	20	40	60	20	40	60	20	40
Алюминия сернокислого раствор, %, до:								

10	C	C	C	C	C	УС	C	C
60	C	C	C	C	C	С	С	С
Аммиачная вода	C	C	C	C	C	УС	C	C
Аммония сернокислого раствор (до 10 %)	C	C	C	C	C	УС	C	C
Вода морская	C	C	C	C	C	С	С	С
Вода хлорная, г/л, до:								
2	C	C	C	C	C	С	С	С
10	УС	УС	-	УС	НС	НС	УС	УС
Глинозема сернокислого раствор	C	C	C	C	C	С	С	С
Железа сернокислого окисного раствора	C	C	C	C	C	С	С	С
Железа хлорного раствор (до 10 %)	C	C	C	C	C	УС	С	С
Калия марганцовистого раствор (до 11 % )	C	C	C	C	C	С	С	С
Кальция гипохлорида раствор (двуосновная соль)	-	-	-	C	C	УС	С	С
Кислота серная, %, до:								
30	-	-	-	C	C	УС	С	С
60	C	C	-	C	C	С	С	УС
96	C	-	-	C	УС	УС	УС	НС
Кислота соляная	C	C	C	C	C	УС	С	С
Кремнекислота активированная	C	C	C	C	C	С	С	С
Купорос железный (до 10 %)	C	C	C	C	C	С	С	С
Купорос медный (до 10 %)	C	C	C	C	C	УС	С	С
Натрия гексаметафосфат раствор	C	C	C	C	C	С	С	С
Натрия триполифосфат раствор	C	C	C	C	C	С	С	С
Натрия кремнефтористого раствор	C	C	C	C	C	С	С	С
Натра едкого раствор (до 40%)	C	C	-	C	УС	УС	С	С
Натр фтористый раствор	C	C	C	C	C	С	С	С
Молоко известковое	C	C	C	C	C	С	С	С
Озон	C	C	УС	C	C	УС	УС	УС
Сернистый ангидрид (жидкий)	-	-	-	УС	УС	УС	С	С

Сероводород	-	-	-	C	C	УС	C	C
Фтор	УС	НС	НС	УС	НС	НС	НС	НС
Хлор газообразный	НС							
Хлор жидкий, %:								
до 100	НС	НСс						
0,5	C	УС	НС	C	C	C	C	УС

Условные обозначения: С - стоеч, УС - условно-стоеч, НС - не стоеч.

ПВП, ПНП, ПВХ. Сортаменты канализационных труб и фасонных частей приведены в [прил. 8](#).

Причина: 1. При выборе труб и фасонных частей по сортаментам, приведенным в прил. 1-8, необходимо также использовать данные заводов-изготовителей о номенклатуре изделий, выпускаемых в данное время.

2. Для пластмассовых трубопроводов допускается применение фасонных частей, изготавляемых из пластмассовых труб методами сварки и формования, а также металлических фасонных частей и переходных элементов

3. Пластмассовые сварные фасонные части для напорных трубопроводов, прокладываемых из труб типов Л, СЛ, С, должны изготавляться из труб на один тип выше, а для труб типа Т - из металла или труб типа Т с последующим усилением сварных швов.

**1.4.** Для сетей водопровода и канализации допускается применение других видов пластмассовых труб и фасонных частей, в том числе зарубежного производства; при этом при подаче по ним воды на хозяйственно-питьевые нужды требуется дополнительное согласование с органами санитарно-эпидемиологической службы. Применение указанных труб должно осуществляться с учетом рекомендаций поставщиков.

**1.5.** Для выполнения неразъемных соединений необходимо применять трубы и фасонные части из однородного полимерного материала. Применение труб и фасонных частей из разнородных материалов для выполнения неразъемных соединений не допускается.

**1.6.** При транспортировке по трубам воды и нетоксичных жидкостей (к которым материал труб химически стоеч), имеющих температуру до 20° С, давление в трубопроводе не должно превышать: для труб типа Л (легкий) - 0,25 МПа (2,5 кгс/см<sup>2</sup>); СЛ (среднелегкий) - 0,4 МПа (4 кгс/см<sup>2</sup>); С (средний) - 0,6 МПа (6 кгс/см<sup>2</sup>); Т (тяжелый) - 1 МПа (10 кгс/см<sup>2</sup>).


**1.7.** Выбор материала и типа труб следует производить с учетом условий работы трубопроводов, температуры и агрессивности транспортируемых жидкостей, а также срока службы трубопроводов по графикам на [рис. 1-4](#).

При транспортировке жидкостей с токсичными свойствами, к которым материал труб химически стоек, и нетоксичных сред, к которым материал труб условно стоек, рабочее давление следует определять по графикам на [рис. 1-4](#), с учетом коэффициентов, приведенных в [табл. 3](#). Изменение срока службы трубопровода не влияет на величину коэффициента.

В системах безнапорной канализации для труб из ПВП и ПНП допускается (при залповых расходах жидкости) кратковременное повышение температуры транспортируемой среды до 100°C, в трубах из ПВХ-100 - до 65°C.

**1.8.** При подземной прокладке пластмассовых трубопроводов в обычных и особых природных и климатических условиях (сейсмические районы, просадочные грунты, подрабатываемые территории, вечномерзлые грунты) должны соблюдаться требования по транспортировке, разгрузке, хранению, монтажу и сварке труб, приведенные в п.[п. 6.1](#), [6.5](#), [6.6](#), [8.19](#), [10.15](#) и [11.4](#) настоящей Инструкции. При этом при температуре наружного воздуха ниже минус 10°C рекомендуется применять трубы из ПВП и ПНП. Пластмассовые трубы типа Л при минусовой температуре наружного воздуха для напорных трубопроводов применять не рекомендуется.


**1.9.** Основным расчетом пластмассовых труб при действии внешних нагрузок является расчет на деформацию поперечного сечения труб (укорочение вертикального диаметра) с учетом отпора грунта.



**Рис. 1.** Номограмма для определения рабочего давления в трубопроводе из ПНП в зависимости от срока службы трубопровода и температуры транспортируемой среды


Л, СЛ, С, Т - типы труб;  $P$  - величина допустимого рабочего давления в трубе, МПа ( $\text{кгс}/\text{см}^2$ );  $T$  - температура транспортируемой среды, °С;  $s$  - величина напряжений в теле трубы, МПа ( $\text{кгс}/\text{см}^2$ ). Срок службы трубопровода: 1 - 11,4 года; 2 - 15 лет; 3 - 25 лет; 4 - 50 лет.

Допустимые значения относительного укорочения вертикального диаметра сечения трубы при расчете на деформацию должны составлять для труб из ПВП и ПНП - 5%, ПП - 4%, ПВХ - 3,5%.



**Рис. 2.** Номограмма для определения рабочего давления в трубопроводе из ПВП в зависимости от срока службы трубопровода и температуры транспортируемой среды

Л, СЛ, С, Т - типы труб;  $P$  - величина допустимого рабочего давления в трубе, МПа ( $\text{кгс}/\text{см}^2$ );  $T$  - температура транспортируемой среды,  $^{\circ}\text{C}$ ;  $s$  - величина напряжений в теле трубы, МПа ( $\text{кгс}/\text{см}^2$ ). Срок службы трубопровода: 1 - 11,4 года; 2 - 15 лет; 3 - 25 лет; 4 - 50 лет.



**Рис. 3.** Номограмма для определения рабочего давления в трубопроводе из ПП в зависимости от срока службы трубопровода и температуры транспортируемой среды

Л, С, Т - типы труб;  $P$  - величина допустимого рабочего давления в трубе, МПа ( $\text{кгс}/\text{см}^2$ );  $T$  - температура транспортируемой среды,  $^{\circ}\text{C}$ ;  $s$  - величина напряжений в теле трубы, МПа ( $\text{кгс}/\text{см}^2$ ). Срок службы трубопровода: 1 - 50 лет; 2 - 25 лет; 3 - 11,4 года.




Рис. 4. Номограмма для определения рабочего давления в трубопроводе из ПВХ-100 в зависимости от срока службы трубопровода

СЛ, С, Т, ОТ - типы труб;  $P$  - величина допустимого рабочего давления в труbe, МПа ( $\text{кгс}/\text{см}^2$ );  $T$  - температура транспортируемой среды,  $^\circ\text{C}$ ;  $s$  - величина напряжений в теле трубы, МПа ( $\text{кгс}/\text{см}^2$ ).  
Срок службы трубопровода: 1 - 11,4 года; 2 - 30 лет; 3 - 50 лет.

Таблица 3

Транспортируемые жидкости	Темпера-тура жидкости, $^\circ\text{C}$	Коэффициенты для определения допустимого рабочего давления в трубах из материалов											
		ПНП				ПВП				ПВХ-100			
		Тип труб											
		Л	СЛ	С	Т	Л	СЛ	С	Т	Л	С	Т	
Жидкости, содержащие продукты токсичными свойствами, к которым материал труб химически стоек	20	0,4	0,25	0,42	0,6	0,4	0,4	0,42	0,6	0,62	0,62	0,75	
	30	0,24	0,25	0,33	0,4	0,2	0,2	0,17	0,25	0,5	0,5	0,5	
	40	-	0,25	0,33	0,4	-	-	0,5	0,4	0,5	0,4	0,42	
Нетоксичные жидкости, содержащие продукты, к которым материал химически условно стоек	20	0,33	0,25	0,42	0,6	0,4	0,4	0,42	0,6	0,62	0,62	0,75	
	30	0,2	0,25	0,33	0,4	0,2	0,2	0,17	0,25	0,5	0,5	0,5	
	40	-	-	-	0,1	-	-	-	0,4	0,5	0,4	0,42	

**1.10.** Максимальная глубина заложения пластмассовых труб при укладке сетей канализации не должна превышать величин, указанных в [прил. 9](#); для сетей водопровода из труб типа С и Т - не более 3,5 м.

При необходимости укладки труб на большей глубине или труб другого типа следует производить их расчет на прочность.

**1.11.** Глубина заложения сетей водопровода из пластмассовых труб должна быть на 0,5 м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры. Минимальная глубина заложения должна быть не менее 1 м до верха трубы, проложенной под поверхностью с интенсивным движением транспорта, и до 0,7 м - под поверхностью с незначительным движением транспорта.

При мечаниe. При соответствующем обосновании теплотехническими расчетами и расчетами на прочность минимальная глубина заложения может быть уменьшена, но должна быть не менее 0,5 м.

**1.12.** Для устройства канализационных стояков в жилых зданиях следует применять канализационные трубы и фасонные части диаметрами 50, 90 и 110 мм.

**1.13.** Для устранения передачи усилий на пластмассовые трубопроводы от установленной арматуры надлежит предусматривать ее самостоятельное крепление к строительным конструкциям или санитарно-техническим приборам.




**1.14.** Выбор, типа соединений труб, следует производить в зависимости от конкретных условий работы и прокладки трубопроводов, а также материала труб и вида фасонных частей.







Неразъемные соединения труб из ПВП, ПНП, ПП должны выполняться при помощи сварки контактным нагревом; труб из ПВХ - склеиванием или газовой прутковой сваркой.

Фланцевые соединения и соединения с накидной гайкой должны предусматриваться, как правило, только в местах установки на трубопроводе арматуры или присоединения к оборудованию. Эти соединения должны быть расположены в местах, доступных. Для осмотра и ремонта.

Типы соединений пластмассовых труб приведены в табл. 4.

Таблица 4

области применения	Схема соединения	Материал труб	Область применения
Контактная сварка в раструб с литыми фасонными частями		ПНП, ПВП, ПП	Напорные и безнапорные трубопроводы диаметром до 140 мм
Контактная сварка в формованный раструб		То же	То же, до 160 мм
Контактная стыковая сварка		«	То же, 50 мм и более с толщиной стенки более 4 мм
Склейка формованный раструб		ПВХ	То же, до 225 мм

Раструбное соединение с профильным резиновым кольцом		ПВХ	Напорные трубопроводы диаметром 110—315 мм
Раструбный (с формованным или литым раструбом) с резиновым уплотнительным кольцом		ПНП, ПВП, ПП, ПВХ	Безнапорные трубопроводы диаметром до 160 мм
Раструбный (с формованным или литым раструбом), компенсационный с резиновым уплотнительным кольцом		То же	То же, от 160 до 315 мм
На свободных фланцах с приваренными буртовыми втулками		ПНП, ПВП, ПП	Напорные трубопроводы для присоединения к арматуре, металлическим фасонным частям и трубам диаметром до 160 мм
На свободных фланцах с формованным утолщенным буртом		То же	То же
На свободных фланцах с отбортовкой		ПНП, ПВП, ПП, ПВХ	Напорные [до давления 0,25 МПа (2,5 кгс/см <sup>2</sup> )] и беспорные трубопроводы для присоединения к арматуре, металлическим частям и трубам диаметром до 630 мм
На свободных фланцах с приваренными (для ПВХ - kleenными) кольцами		То же	То же, до 160 мм
На свободных фланцах и		ПВП	то же, от 235 мм и выше

приваренных сегментных упорах			
На приварных фланцах		ПВХ	напорные до давления 0,25 Мпа ( $2,5 \text{ кгс}/\text{см}^2$ ) и безнапорные трубопроводы для присоединения к арматуре, металлическим фасонным частям и трубам диаметром от 50 мм и выше
На свободном фланце с конусной отбортовкой		ПНП, ПВП, ПП	Напорные [до давления 0,25 МПа ( $2,5 \text{ кгс}/\text{см}^2$ )] и безнапорные трубопроводы для присоединения к арматуре, металлическим фасонным частям и трубам диаметром от 50 мм и выше
На накидной гайке с конусной отбортовкой		ПНП, ПВП, ПП	напорные и безнапорные трубопроводы для присоединения к арматуре, металлическим фасонным частям и трубам диаметром от 50 мм и выше
на накидной гайке с конусной отбортовкой			напорные и безнапорные трубопроводы для присоединения к резьбовым частям арматуры, металлическим резьбовым деталям и санитарно-техническим приборам диаметром до 50 мм
На накидной гайке с формованным буртом		ПНП, ПВП, ПП, ПВХ	то же

**1.15.** Величину температурного удлинения трубопровода  $Dl$  следует определять по формуле

$$\Delta l = a \Delta t l, \quad (1)$$

где  $a$  - коэффициент линейного расширения, принимаемый для: ПВП и ПНП -  $2,2 \times 10^{-4}$ ; ПВХ -  $0,8 \times 10^{-4}$ ; ПП -  $1,1 \times 10^{-4}$ ,  $^{\circ}\text{C}^{-1}$ ;

$Dt$  - максимальная разность температур во время монтажа трубопровода и в период его эксплуатации,  $^{\circ}\text{C}$ ;

$l$  - первоначальная длина трубопровода в момент укладки, м.

## 2. Гидравлический расчет напорных и безнапорных трубопроводов

**2.1.** Определение потерь напора  $i$  по длине напорных трубопроводов следует производить по формулам:

$$i = \frac{\lambda_n v_{cp}^2}{2g D_p}; \quad (2)$$

$$\sqrt{\lambda_n} = \frac{0,5 \left[ \frac{b_n}{2} + \frac{1,8(2-b_n)(4,294 + 1g D_p)}{1g Re + 1} \right]}{5,294 + 1g D_p}; \quad (3)$$

$$b_n = 1 + \frac{1g Re - 3,3802}{4,0177 + 1g D_p}, \quad (4)$$

где  $l_H$  - коэффициент сопротивления трения по длине напорного трубопровода;

$v_{cp}$  - средняя скорость течения жидкости, м/с;

$g$  - ускорение свободного падения,  $\text{m}^2/\text{s}$ ;

$D_p$  - расчетный диаметр трубопровода, м, равный:

$$D_p = 0,5 (2D_H + DD_H - 4S - 2DS);$$

$D_H$  - наружный диаметр трубопровода, м;

$D_H$  - допуск на наружный диаметр трубопровода, м;

$S$  -толщина стенки трубы, м;

$DS$  - допуск на толщину стенки трубы, м;

$b_H$  - число подобия режимов течения жидкости;

$$Re = \frac{V_t D_p}{\nu}$$

$V_t$  - число Рейнольдса;

$\nu_t$  — коэффициент кинематической вязкости жидкости при температуре  $t$  °C, м<sup>2</sup>/с.

П р и м е ч а н и я: 1. При  $b_H \leq 1$  (ламинарный режим течении) формулы (2) - (4) недействительны; при  $b_H > 2$  (квадратичная область гидравлических сопротивлений турбулентного режима течения жидкости) следует принимать  $b_H = 2$ .

2. Допускается производить гидравлический расчет напорных пластмассовых трубопроводов по номограмме ([рис. 5](#)).

Правила пользования номограммой следующие.

Для решения системы уравнений

$$i = F(D_p, V)$$


$$q = \frac{\pi D_p^2}{4} v$$

построена номограмма из выровненных точек. Она состоит из семейства дуг  $D_p$  и параллельных шкал  $q$ ,  $t$ ,  $V$ ,  $1000i_{t0}$  и  $1000i_{10}$ , где  $i_{t0}$  и  $i_{10}$  - значения  $i$  при  $t = 10^\circ$  С и некотором значении  $t$ , отличном от  $10^\circ$  С. На номограмме приведен ключ пользования.

Пусть по заданным значениям  $D_p$  и  $q$  требуется найти значение  $V$  и значения  $i$  при  $t = 10^\circ$  С и некотором значении  $t$ , отличном от  $10^\circ$  С. Перемещая линейку по



номограмме, находим такое положение линейки, при котором край ее касается заданной дуги  $D_p$  и проходит через заданную точку шкалы  $q$ . В пересечении края линейки со шкалами  $V$  и  $1000i_{10}$  читаем ответы  $V$  и  $1000i_{10}$ . Далее вращаем край линейки около найденной точки шкалы  $1000i_{10}$  до тех пор, пока он не пройдет через заданную точку шкалы  $i$ . Ответ  $1000i_t$  читаем в точке пересечения края линейки со шкалой  $1000i_t$ .



**Рис. 5.** Номограмма для гидравлического расчета напорных трубопроводов из пластмассовых труб

**Пример.** Определить по номограмме значения  $V$  и  $i$  при  $t = 10^\circ \text{ С}$  и  $i$  при  $t = 40^\circ \text{ С}$  в трубе из полиэтилена высокой плотности типа СЛ с наружным диаметром  $D_H = 50$  мм (внутренний диаметр  $D_p = 46$  мм), если труба пропускает расход  $q = 3,5 \text{ л/с}$ . По номограмме с помощью двух наложений линейки находим  $v = 2,1 \text{ м/с}$ ,  $1000i_{10} = 110$  и  $1000i_{40} = 100$ . Следовательно,  $i = 110$  при  $t = 10^\circ \text{ С}$  и  $i = 100$  при  $t = 40^\circ \text{ С}$ .

При расчете напорных канализационных трубопроводов, транспортирующих бытовые стоки, следует учитывать вязкость  $v = 1,41 \times 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$ , что соответствует температуре воды  $7^\circ \text{ С}$ .

3. Коэффициент кинематической вязкости воды в зависимости от температуры следует принимать по табл. 5.

Таблица 5

Температура воды, °C	Коэффициент кинематической вязкости воды $\nu_t$ , м <sup>2</sup> /с	Температура воды, °C	Коэффициент кинематической вязкости воды $\nu_t$ , м <sup>2</sup> /с
0	$1,79 \times 10^{-6}$	35	$0,73 \times 10^{-6}$
5	$1,52 \times 10^{-6}$	40	$0,66 \times 10^{-6}$
10	$1,31 \times 10^{-6}$	45	$0,6 \times 10^{-6}$
15	$1,14 \times 10^{-6}$	50	$0,55 \times 10^{-6}$
20	$1,01 \times 10^{-6}$	55	$0,51 \times 10^{-6}$
25	$0,9 \times 10^{-6}$	60	$0,47 \times 10^{-6}$
30	$0,81 \times 10^{-6}$		

**2.2.** Величину коэффициента сопротивления стыкового соединения, выполненного сваркой встык, следует определять по формуле

$$\xi_c = A \left( \frac{\Delta_p}{D_p} \right)^{1,5} + \left( \frac{1}{Re} \right)^{\frac{1}{5+ \left( \frac{D_p}{\Delta_p} \right)^2}}, \quad (5)$$

где  $A$  -коэффициент, равный 0,25  $D_p$  при

$$\frac{\Delta_p}{D_p} < 0,1 \text{ и } 0,35 D_p$$

при

$$\frac{\Delta_p}{D_p} \geq 0,1;$$

$D_{Gr}$  -высота грата, определяемая в соответствии с п. 8.6, мм;

$$Re' = Re \cdot 10^{-4}; \quad (5)$$


$B$ -коэффициент, равный 1,6 для труб диаметром до 50 мм и 1,3 -больше 50 мм.

Причина. Допускается суммарные потери напора в прямолинейном трубопроводе, с учетом сварных стыковых соединений  $h_{pr}$ , определять по формуле

$$h_{pr} = K l \quad (6)$$

где  $K$ -коэффициент, определяемый по графику (рис. 6);

$l$ -длина расчетного участка, м.



**Рис. 6.** Значение коэффициента  $K$  в зависимости от наружного диаметра трубопровода

Для всех остальных типов стыковых соединений коэффициент  $K$  в формуле (6) следует принимать равным 1.1.

**2.3.** Величину коэффициента сопротивления односегментных колен, изготовленных контактной сваркой встык, следует определять по формуле

$$\zeta_s = A \left( \frac{\Delta_p}{D_p} \right)^{0,25} + \frac{1}{(Re')^n}, \quad (7)$$

где  $A'$  -коэффициент, равный 11 при

$$\frac{\Delta_p}{D} \leq 0,15 \text{ и равный } 20$$

при

$$\frac{\Delta_p}{D} > 0,15;$$

$m$  -показатель степени, равный:

при  $D_p \leq 50$  мм

$$m = \frac{0,01\sqrt{Re'}}{D_o};$$

при  $D_p > 50$  мм

$$m = \frac{0,006\sqrt{Re'}}{D_o}.$$

П р и м е ч а н и я: 1. Допускается потери напора  $h_1$  в односегментном колене определять в зависимости от скорости движения жидкости по графику ([рис. 7](#)).

2. Суммарные потери напора в отводах, установленных на расчетном участке, следует определять по формуле

$$h_0 = h_1 n, \quad (8)$$

где  $n$  -количество отводов.

**2.4.** Суммарные потери напора па расчетном участке сети следует определять по формуле

$$h = K_i l + h_1 n. \quad (9)$$

**2.5.** Гидравлический расчет безнапорных канализационных трубопроводов следует производить по формуле

$$i = \frac{\lambda_e v_{cp}^{B_6}}{2g4R}, \quad (10)$$

где  $i$  - уклон трубопровода;

$\lambda_6$  - коэффициент сопротивления трения по длине безнапорного трубопровода, равный:

$$\lg \lambda_e = 0,258 \lg \frac{v_t}{v_{20} R} - 2,0667, \quad (11)$$

где  $v_{cp}$  - средняя скорость течения жидкости, м/с;

$B_6$ -параметр, равный:

$$B_6 = 3 - \frac{7,3979 + \lg D_p}{\lg \frac{v_{cp} D_p}{v_t} \left( 1 + \frac{1,258 \lg D_p / 4R}{31g \frac{v_{cp} D_p}{v_t} - 8 - \lg R_n} \right)}; \quad (12)$$

$R$  - гидравлический радиус, соответствующий расчетному наполнению трубопровода, м;

$v_{20}$  - коэффициент кинематической вязкости воды при температуре  $+20^\circ C$ , принимаемый по [табл. 5](#);

$v_t$  - коэффициент кинематической вязкости воды при температуре  $t^\circ C$ .

Причина: 1. При половинном и полном наполнениях трубопровода, а также при приближенных расчетах допускается определять параметр  $B_6$  по формуле

$$B_6 = 3 - \frac{1,3979 + \lg D_s}{\lg \frac{\nu_{cp} D_s}{\nu_t}} \quad (12)$$

2. При  $B_6 < 1$  (ламинарный режим течения) формулы (10) -(12) недействительны: при  $B_6 > 2$  (квадратичная область гидравлических сопротивлений турбулентного течения жидкости) следует принимать  $B_6 = 2$ .

3. При расчетном наполнении трубопровода, равном или более 0,3 его диаметра, допускается пользоваться таблицами, приведенными в «Методике гидравлического расчета самотечных канализационных трубопроводов из пластмасс. Расчетные таблицы» (М., ЦНИС Госстроя СССР, 1976), а также номограммой [рис. 8](#), составленной для бытовых сточных вод с кинематической вязкостью  $\nu_t = 1,4 \times 10^{-6} \text{ м}^2/\text{s}$ .

4. Правила пользования номограммой следующие. Линейку накладывают на номограмму таким образом, чтобы расчетное значение уклона трубопровода (шкала уклонов-нижняя шкала линейки) совпало с линией вязкости на номограмме. Далее перемещают линейку вверх или вниз по номограмме (расчетное значение уклона трубопровода все время остается на линии вязкости) до совпадения расчетных значений расхода жидкости (шкала расходов - верхняя шкала линейки) и наполнения (наклонные линии

$\frac{h}{D_s}$  для  $Q$  на номограмме). При совпадении указанных величин верхняя грань линейки должна совпадать или близко подходить к одной из горизонтальных линий на номограмме, обозначающей вид материала, тип труб и их диаметр. Значения средней скорости потока считают по скорости (шкала скоростей совмещена со шкалой расходов - верхняя шкала линейки) в месте ее пересечения с расчетным значением наполнения трубопровода (наклонные линии

$\frac{h}{D_s}$  для  $v_{cp}$ ).

**2.6.** При определении проектного уклона безнапорного трубопровода расчетное значение  $i$  следует умножить на коэффициент потерь напора в стыковых соединениях канализационных труб, равный: для сварных соединений пластмассовых труб диам. 50-3 мм -1,1; диам. 75-0 мм -1,08; диам. 110-60 мм -1,07; диам. 225-30 мм -1,06; для раструбных соединений пластмассовых труб диам. 50-10 мм -1,017; диам. 110-25 мм -,015; диам. 225-30 мм -1,01.




Рис. 7. Потери напора в односегментном колене

### 3. Проектирование наружных трубопроводов

**3.1.** Способ прокладки трубопроводов из пластмассовых труб, как правило, следует предусматривать подземный.

Допускается параллельная прокладка пластмассовых водопроводов без теплоизоляции при совмещенной прокладке с трубопроводами горячего водоснабжения и теплоснабжения, укладываемых в земле или канале ([рис. 9](#)). При этом расстояние  $r$  между осями пластмассового водопровода и ближайшего теплопровода и минимальную глубину заложения водопровода  $h_{\text{мин}}$  следует принимать по [табл. 6](#).

Допускается также подземная прокладка пластмассовых водопроводов без теплоизоляции в каналах или туннелях отдельно или совместно с другими инженерными коммуникациями ([рис. 10](#)). При этом температура воздуха в каналах или туннелях в период эксплуатации не должна быть ниже 5° С и выше 35° С.

При максимальной температуре воздуха в канале или туннеле температура питьевой воды в пластмассовом трубопроводе не должна повышаться более чем на 2° С.





Рис. 8. Номограммы для гидравлического расчета пластмассовых канализационных труб

Таблица 6

Наружный диаметр труб водопровода, мм	$r$ , мм	$h_{\min}$
75	890	1400
160	970	1550
250	1060	1880
630	1350	2400

П р и м е ч а н и я: 1. При укладке трубопроводов горячего водоснабжения или теплоснабжения в канале (рис. 9) расстояние в свету между наружной поверхностью труб водопровода и стенкой канала надлежит принимать 600 мм.

2. При соответствующем теплотехническом расчете допускается совмещенная прокладка в земле или канале и по другим проектным вариантам. При этом температура на наружной поверхности пластмассового трубопровода в период эксплуатации не должна превышать максимальной температуры транспортируемой среды.




**Рис. 9.** Схемы совмещенной прокладки пластмассовых трубопроводов:

*a* - в земле; *б* - в канале; *Ц* и *Г* - циркуляционный и подающий трубопроводы горячего водоснабжения; *T<sub>о</sub>* и *T<sub>п</sub>* - обратный и подающий трубопроводы теплоснабжения *X<sub>1</sub>* и *X<sub>2</sub>* - первая и вторая трубы холодного водопровода.

**3.2.** Для напорных пластмассовых трубопроводов с неразъемными соединениями (сварными, kleевыми), укладываемых в грунт, линейная компенсация, как правило, не предусматривается.

Причина: 1. Для снижения температурных напряжений в трубопроводе при прокладке в летнее время, следует предусматривать укладку трубопроводов в траншее «змейкой».

2. Для напорных пластмассовых трубопроводов, соединяемых в раструб, уплотняемых резиновым кольцом, линейная компенсация не учитывается.



**Рис. 10.** Схема размещения трубопроводов водоснабжения из пластмассовых труб в туннеле

1 -газопровод; 2 -трубопровод горячего водоснабжения циркуляционный; 3 -трубопровод горячего водоснабжения подающий; 4 -трубопровод холодного

водоснабжения из труб ПВХ; 5 - силовой кабель; 6 - телефонные кабели; 7 - трубопровод отопления обратный; 8 - трубопровод отопления подающий

**3.3.** Для трубопроводов с неразъемными соединениями, прокладываемых в каналах или туннелях, а также наземно или надземно на опорах, линейная компенсация производится с помощью расстановки креплений и специальных компенсирующих деталей, предусмотренных в [п. 4.9-4.11](#)

П р и м е ч а н и е. При прокладке пластмассовых трубопроводов в каналах через 18-20м следует устанавливать неподвижные крепления.

**3.4.** Расстояние между опорами при открытой прокладке горизонтальных пластмассовых труб с неразъемными соединениями, а также при прокладке в каналах или туннелях следует принимать по [табл. 7](#). При прокладке труб с раструбными соединениями на резиновых кольцах расстояния между креплениями принимаются по этой же таблице, если соединения расположены на опорах, а при расположении раструбных соединений между опорами, расстояния, приведенные в таблице, следует уменьшить на 30%.

П р и м е ч а н и е. Для труб из ПВХ типов Л, СЛ и С расстояния между опорами следует принимать такими же, как для труб из ПВП и ПП соответственно типов СЛ, С и Т.

**3.5.** Расстояния между креплениями при прокладке вертикальных пластмассовых труб с неразъемными соединениями следует определять по [табл. 8](#).

Таблица 7

$D_h$ , мм	Расстояние между опорами горизонтально прокладываемого трубопровода, мм, из материала											
	ПВП, ПП											
	Л		СЛ			С			Т			
	Температура транспортируемой жидкости, °C											
20	30	40	20	30	40	20	30	40	20	30	40	
10									400	350	300	
12									420	400	350	
16									500	450	400	
20									550	500	450	
25						600	550	500	650	550	500	
32						650	600	550	750	650	600	

40				700	700	600	800	700	600	850	800	700
50				800	750	650	1000	900	800	1000	900	800
63	850	800	700	900	800	700	1150	1050	900	1150	1050	800
75	900	800	750	1100	950	800	1250	1150	1000	1300	1200	1000
90	1000	900	800	1200	1100	900	1400	1250	1100	1500	1350	1200
110	1100	1000	900	1400	1200	1100	1500	1400	1200	1700	1500	1300
125	1300	1150	1000	1500	1300	1200	1600	1500	1300	1800	1700	1450
140	1400	1300	1100	1600	1400	1200	1750	1600	1400	1950	1700	1550
160	1550	1400	1250	1700	1500	1350	1900	1750	1500	2150	1950	1700
180	1600	1500	1300	1850	1650	1400	2000	1900	1600	2300	2100	1850
200	1700	1600	1400	2000	1800	1500	2200	2000	1750	2500	2250	2000
225	1850	1700	1400	2100	1900	1700	2350	2150	1900	2700	2450	2150
250	2000	1800	1600	2300	2100	1800	2500	2200	2000	2900	2600	2300
290	2200	2000	1700	2500	2250	2000	2700	2500	2200	3100	2850	2500
315	2300	2100	1800	2700	2400	2000	2950	2700	2350			
355	2500	2300	2000	2900	2600	2300	3200	2900	2550			
400	2700	2500	2150	3100	2800	2500	3500	3150	2700			
450	2950	2700	2400	3400	3100	2700	3800	3450	3000			
500	3100	2850	2500	3650	3300	2900						
560	3400	3100	2700	3900	3600	3100						
630	3700	3400	2900	4200	3900	3400						

Продолжение табл. 7

$D_h$ , мм	Расстояние между опорами горизонтально прокладываемого трубопровода, мм, из материала													
	ПНП											PBX		
	Л			СЛ			С			Т				
	Температура транспортируемой жидкости, °C													
	20	30	40	20	30	40	20	30	40	20	30	40	20	30
10										250	200	200		
12										300	250	250		

16							300	300	300	350	300	300	500	450
20							400	350	300	400	350	350	550	500
25			400	350	300	400	400	400	350	450	450	400	650	550
32	400	400	400	450	400	350	500	450	400	550	500	450	850	750
40	500	450	400	550	500	450	600	550	500	650	600	550	1000	950
50	550	500	500	650	600	500	700	600	550	750	700	600	1200	1100
63	600	600	550	750	700	600	800	700	650	850	800	700	1350	1250
75	700	650	600	800	750	700	900	800	750	1000	900	800	1600	1500
90	800	700	700	900	850	800	1000	950	850	1100	1000	900	1800	1650
110	900	900	800	1000	1000	900	1150	1100	950	1250	1150	1000	2000	1800
125	1000	950	850	1100	1100	950	1200	1200	1000	1350	1250	1100	2100	2000
140	1100	1000	900	1200	1150	1000							2250	2000
160	1200	1100	1000	1300	1250	1100							2450	2250
180														
200														
225													3000	2750
250														
290														
315														
355														
400														
450														
500														
560														
630														

При мечание. При расчете принималось  $g_{tr} = g_c = 0,96 \text{ г}/\text{см}^3$  и  $j = 0,005$ .

Таблица 8

$D_h$ , мм	Расстояние между опорами вертикально прокладываемого трубопровода, мм, из материала					
	ПВП, ПВХ, ПП			ПНП		
	Температура транспортируемой жидкости, °C					
	20	30	40	20	30	40
32	1200	1000	800	1000	900	850
40	1500	1200	1000	1300	1100	1000
50	1800	1500	1200	1800	1400	1200
63	2400	2000	1800	2100	1700	1400
75	2900	2500	2200	2500	2000	1800
90	3200	2900	2600	3100	2600	2300
110	3900	3500	3300	3600	2900	2500
125	4500	3800	3600	3900	3200	3000
140	4900	4200	4000	4100	3500	3200
160	5500	5000	4800	4600	4000	3800
225	6800	5900	5300			
315	9200	8200	7200			
400	13000	10600	9200			

**3.6.** Для канализационных трубопроводов с неразъемными соединениями при расстоянии между смотровыми колодцами до 25 м компенсация достигается за счет перемещения концов труб в колодцах; при расстоянии 25-0 м необходимо предусматривать на трубопроводе раструбное соединение, уплотняемое резиновым кольцом и выполняющее функции компенсатора. При больших расстояниях между колодцами необходимо предусматривать несколько раструбных соединений.

**3.7.** При параллельной прокладке участки водопроводных линий из пластмассовых труб следует проектировать выше канализационных трубопроводов. При невозможности обеспечить прокладку выше канализационного трубопровода, транспортирующего агрессивные, токсичные, пахучие жидкости, водопровод следует проектировать из стальных труб.

**3.8.** При пересечении с канализацией на расстоянии, меньшем 0,4 м (по вертикали в свету), водопроводы из пластмассовых труб должны проектироваться в футлярах из стальных труб. Расстояние от обреза футляра до пересекаемого трубопровода должно быть не менее 5 м в каждую сторону в глинистых грунтах и 10 м в крупнообломочных и песчаных грунтах.

**3.9.** При пересечении водопроводов из пластмассовых труб с теплопроводами и кабелями пластмассовые трубы следует заключать в футляры из асбестоцементных или металлических труб.

Расстояние от стенок футляра до кабеля или стенки основания перекрытия канала теплосети должно быть не менее 0,5 м.

**3.10.** Водопроводы из пластмассовых труб при пересечении с железными и автомобильными дорогами, а также с трамвайными путями следует прокладывать в футлярах в соответствии с указаниями глав СНиП по проектированию наружных сетей и сооружений водоснабжения и канализации. Длина концов футляра, выступающих за пределы пересекаемого сооружения, должна быть не менее 1,5 м. Внутренний диаметр футляра должен быть больше наружного диаметра трубы на 200 мм.

**3.11.** Ширина траншеи по дну при прокладке водопровода и канализации должна приниматься в соответствии с требованиями главы СНиП по производству работ по возведению земляных сооружений. При этом необходимо предусматривать уплотнение грунта пазух траншеи.

**3.12.** На поворотах прокладку полиэтиленовых трубопроводов по пологой кривой следует принимать в соответствии с требованиями главы СНиП по производству работ наружных сетей и сооружений водоснабжения, канализации и теплоснабжения. При этом рекомендуется принимать радиус кривизны; 30D -для труб из ПНП, 120D -для труб из ПВП, 200D -для труб из ПП, 300D -для труб из ПВХ.

**3.13.** При конструировании водопроводов и напорной канализации с раструбными соединениями на резиновых кольцах в местах поворота, ответвлений и тупиковых участков должно предусматриваться устройство упоров.

**3.14.** Крепление арматуры к стенкам и днищу колодца, туннеля или канала следует производить при помощи анкерных болтов и полухомутов или замоноличиванием бетоном не подлежащих замене деталей, например пожарных подставок или металлических трубных вставок, с помощью которых осуществляется присоединение пластмассового трубопровода к задвижкам, вантузам, клапанам и т. д.

**3.15.** Соединение пластмассовых труб с трубами из других материалов (стальными, чугунными, асбестоцементными и т. д.) следует выполнять на фланцах. В качестве уплотняющего материала фланцевых соединений следует применять мягкую эластичную резину толщиной 4-6мм.

Примечание. Фланцевые соединения, как правило, следует устанавливать в колодцах. При соответствующем обосновании допускается установка фланцевых

соединений непосредственно в грунте с обеспечением мер по защите их от коррозии (например, путем заливки соединения битумно-резиновой холодной мастикой).

**3.16.** Пересечение пластмассовым трубопроводом стенок водопроводного колодца или фундамента зданий следует предусматривать с помощью стального или пластмассового футляра. Зазор между футляром и трубопроводом заделывается белым канатом, пропитанным раствором низкомолекулярного полизобутилена в бензине в соотношении 1: 1. Этот же тип заделки следует применять и для концов футляров.

П р и м е ч а н и я: 1. В случае применения для заделки зазора просмоленного каната или пряди пластмассовую трубу следует обмотать полихлорвиниловой или полиэтиленовой пленкой в 2-5 слоев.

2. Допускается производить заделку асbestosвым материалом (тканью, шнуром) с герметизацией концов футляра гернитом.

**3.17.** Пластмассовые трубопроводы должны быть защищены от попадания прямых солнечных лучей.

## 4. Проектирование внутренних трубопроводов

**4.1.** Применение пластмассовых трубопроводов для внутренних сетей определяется проектом. Для систем внутренней бытовой канализации пластмассовые трубопроводы следует применять преимущественно в домах с санитарно-техническими кабинами или блоками, доставляемыми на строительную площадку в готовом для монтажа виде.

4.2. Для обеспечения пожарной безопасности многоэтажных зданий различного назначения при применении пластмассовых труб для систем внутренней канализации и водостоков необходимо соблюдать следующие условия:

- а) прокладку канализационных и водосточных стояков следует осуществлять скрыто в монтажных коммуникационных шахтах, штрабах, каналах и коробах, ограждающие конструкции которых, за исключением лицевой панели, обеспечивающей доступ в шахту, короб и т. п., должны быть выполнены из несгораемых материалов;
- б) лицевую панель следует изготавлять в виде открывающейся двери из сгораемого материала при применении труб из поливинилхlorида и из трудносгораемого материала - при применении труб из полиэтилена.

*Примечание.* Допускается применение сгораемого материала для лицевой панели при полиэтиленовых трубах, но при этом дверь должна быть не открывающейся. Для доступа к арматуре и ревизиям в этом случае должно предусматриваться устройство открывающихся люков площадью не более 0,1 м<sup>2</sup> с крышками;

в) в подвалах зданий при отсутствии в них производственных складских и служебных помещений, а также на чердаках и в помещениях санузлов жилых зданий прокладку канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов допускается предусматривать открыто;

г) места прохода стояков через перекрытия должны быть заделаны цементным раствором на всю толщину перекрытия;

д) участок стояка выше перекрытия на 8-10 см (до горизонтального отводного трубопровода) следует защищать цементным раствором толщиной 2-3 см;

е) перед заделкой стояка раствором трубы должны обертываться без зазора рулонным гидроизоляционным материалом


**(Измененная редакция. Изм. № 1).**

**4.3.** К местам прокладки пластмассовых трубопроводов должен быть обеспечен легкий доступ посредством установки дверок, съемных щитов, решеток и т.п.

**4.4.** Трубопроводы не должны примыкать вплотную к поверхности строительных конструкций. Расстояние в свету между трубами и строительными конструкциями должно быть не менее 20 мм.

**4.5.** Расстояние в свету между пластмассовыми трубами и параллельно проложенными стальными трубами отопления и горячего водоснабжения должно быть не менее 100 мм. Пластмассовые трубы должны проходить, как правило, ниже труб отопления и горячего водоснабжения.

Расстояние в свету между пересекающимися пластмассовыми трубами и стальными трубами отопления и горячего водоснабжения должно быть не менее 50 мм.



**Рис. 11.** Устройство а, размеры П-образного компенсатора для труб диам, до 50 мм б; и лирообразного компенсатора в

1-пластмассовый трубопровод; 2 -жесткий каркас; 3 -опора; 4 -направляющие хомуты; 5 - компенсационный хомут


**4.6.** В местах прохода через строительные конструкции пластмассовые трубы необходимо прокладывать в футлярах. Длина футляра должна на 30-50мм превышать толщину строительной конструкции. Расположение стыков в футлярах не допускается.

**4.7.** Расстояние между креплениями на горизонтальных и вертикальных участках напорного трубопровода следует принимать в соответствии с [табл. 7](#) и [8](#).

**4.8.** Конструкцию П-образных и лирообразных компенсаторов для труб из ПВХ следует принимать в соответствии с [рис. 11](#).

**4.9.** Для труб наружным диаметром до 50 мм при расстоянии между неподвижными креплениями менее 12 м размеры П-образного компенсатора допускается принимать в соответствии с [рис. 11](#).

**4.10.** Размеры лирообразного компенсатора для трубопровода длиной до 12 м следует принимать по [рис. 11](#), при этом:  $R_1 = 5D$ ,  $R_2 = 3,5D$ ;  $b = 3D$ ;  $h = 15D$ , где  $D$  - наружный диаметр трубы.



**Рис. 12.** Соединение труб из ПВХ с резиновыми кольцами (*а*) и kleевые (*б* и *в*)

1 -гладкий конец трубы; 2 -конец трубы с раструбом; 3 -резиновое уплотнительное кольцо; 4 - монтажная метка; 5 -клеевой шов; 6 -зазор для компенсации температурных удлинений

4.11. На канализационных трубопроводах, соединяемых при помощи раструбов с резиновыми уплотнительными кольцами, воспринимающими температурные удлинения, установку компенсаторов предусматривать не следует.


4.12. Компенсация температурных удлинений при использовании сварных и kleевых соединений должна обеспечиваться с помощью соединений с резиновыми уплотнительными кольцами, вставляемыми в обычный или компенсационный (удлиненный) раструб.

4.13. При скрытой прокладке канализационных трубопроводов в местах установки на трубопроводе ревизий и прочисток следует предусматривать смотровые люки с дверцами.

4.14. Вытяжную часть стояка канализации рекомендуется выполнять из пластмассовых труб.

4.15. Следует предусматривать жесткое и прочное крепление санитарных приборов, приемников бытовых сточных вод, а также водосточных воронок к строительным конструкциям.

4.16. Склейивание гладких концов труб из ПВХ ([рис. 12](#)) с раструбами, имеющими желобки под резиновые кольца, допускается только при использовании зазорозаполняющих kleев (на поверхность желобка kleи не наносится). Склейивание концов труб с гладкими раструбами следует производить с помощью kleев, заполняющих и не заполняющих зазоры между поверхностями соединяемых элементов, при этом зазоры следует принимать в соответствии с указаниями [п. 10.2](#) настоящей Инструкции.



**Рис. 13.** Узел соединений раструбного конца детали из ПВХ с гладким концом полиэтиленовой трубы

1 -раструбный конец с желобком детали из ПВХ; 2 -клеевой шов; 3 -переходной патрубок из ПВХ; 4 -гладкий конец полиэтиленовой трубы; 5 - уплотнительное кольцо из резины марки 3311

**4.17.** Для соединения гладких концов деталей из ПВП наружными диаметрами 107,5-108,3 и 48,6-49,2мм с раstrубами труб из ПВХ наружными диаметрами соответственно 110-110,6 и 50-50,4мм следует использовать переходные патрубки, на которых формуется раstrуб ([рис. 13](#)).

**4.18.** Для соединения гладких концов деталей наружными диаметрами 110-110,6 и 50-50,4мм из ПНП, ПВП, ПП и ПВХ с раstrубами деталей из ПВП наружными диаметрами 107,5-108,3 и 48,6-49,2мм следует предусматривать калибровку гладких концов на размеры соответственно 107,5-108,3 и 48,6-49,2мм. Соединение уплотняется резиновыми уплотнительными кольцами.

**4.19** Соединение сварных разводок с канализационными стояками, а также соединение разводок между собой в условиях строящегося объекта надлежит производить на раstrубе с резиновым уплотнительным кольцом. При соединении разводок между собой допускается применение двух раstrубных муфт, .при этом муфты необходимо закреплять.

**4.20.** Выпуски унитазов следует соединять с пластмассовыми канализационными трубами соединительными патрубками с резиновыми манжетами.

**4.21.** Гладкие концы чугунных деталей (выпуски трапов, водосточные воронки и т. п.) следует соединять с пластмассовыми трубами соединительными раstrубными патрубками с резиновыми кольцами с последующим заполнением зазора раствором на расширяющемся цементе.

**4.22.** Гладкие концы труб из ПНП, ПВП, ПП, ПВХ с раstrубом чугунной канализационной трубы того же диаметра следует соединять круглым резиновым кольцом с последующим заполнением раstrуба раствором расширяющегося цемента.

При отсутствии колец допускается применение соединений с заделкой раstrуба просмоленной прядью и раствором расширяющегося цемента, при этом внутрь конца пластмассовой детали следует запрессовать в нагретом состоянии отрезок стальной трубы.

Поверхность труб из ПВХ на длине раstrуба надлежит очищать растворителем, покрывать слоем клея и обсыпать песком, а поверхность деталей из ПНП, ПВП и ПП следует оплавлять, после чего также покрывать песком.

**4.23.** Пластмассовую трубу с керамической канализационной трубой того же диаметра надлежит соединять раstrубной вставкой с отбуртованным гладким концом. Раstrубную щель следует заделывать льняной прядью, пропитанной раствором полизобутилена в бензине (соотношение 1:1) с последующим заполнением зазора раствором на расширяющемся цементе.

**4.24.** Пластмассовые отводные трубы наружным диаметром 40 мм от сифонов умывальников, моек и ванн к сети внутренней канализации диаметром 50 мм следует присоединять с помощью перехода 50x40 мм или переходной резиновой детали.

**4.25.** Канализационные стояки, смонтированные в санитарно-технических кабинах, следует соединять междуэтажной вставкой, выполненной в виде отрезка пластмассовой канализационной трубы.

**4.26.** Соединение пластмассового водосточного стояка с чугунной водосточной воронкой следует предусматривать на пластмассовых или стальных переходных деталях.

Соединение стального патрубка с пластмассовой трубой следует выполнять с помощью компенсационных патрубков, уплотняемых резиновыми кольцами, а также на фланцах с использованием полиэтиленовых втулок под фланцы или патрубков с утолщенным буртом.

В зависимости от вида соединения воронки со стояками (прямого или с отступом) стальные переходные детали следует предусматривать прямыми или изогнутыми с устройством для прочистки стояка.

**4.27.** Соединение водосточных стояков со стальными отводными трубопроводами, прокладываемыми в подвалах зданий для открытого выпуска дождевых вод на отмостку здания, следует производить, используя фланцевые соединения или переходные детали.

**4.28.** Для водосточных стояков необходимо применять пластмассовые канализационные трубы по ГОСТ 22689-77 или напорные трубы из ПВП, ПНП и ПВХ типов, указанных в табл. 9.

Таблица 9

Число этажей здания	Тип пластмассовых труб для водосточных стояков из материала	
	ПНП	ПВП, ПВХ
9	Легкий	Легкий
16	Средне нелегкий	«

**4.29.** Максимальную водосборную площадь  $F$ , м<sup>2</sup>, приходящуюся на один водосточный стояк, выполненный из ПВП, ПНП и ПВХ диаметром 75-125мм типа


Л, СЛ и С, следует определять по графикам на рис. 14 в зависимости от интенсивности дождя в л/с с 1 га для данной местности продолжительностью 20 мин при периоде однократного превышения расчетной интенсивности, равной одному году ( $q_{20}$ ).

**4.30.** Для прокладки водосточных стояков из ПВП следует предусматривать соединения с резиновыми уплотнительными кольцами, из ПВХ - kleевые и соединения с резиновыми уплотнительными кольцами.

Трубы из ПНП в системах внутренних водостоков следует применять в виде бухт-стаканов полной заводской готовности. Допускается сварная конструкция бухт-стаканов из труб диаметром 75 и 90 мм типа СЛ.

**4.31.** Для компенсации температурных удлинений водосточных стояков из ПВХ с kleевыми соединениями необходимо предусматривать одно компенсационное соединение с резиновым уплотнительным кольцом на пять-восемь этажей.

Компенсацию температурных удлинений стояков из ПНП следует предусматривать за счет укладки труб «змейкой» в штробах и шахтах.



**Рис. 14.** График для определения водосборной площади  $F$  в зависимости от типоразмера пластмассовых водосточных стояков

## 5. Крепление пластмассовых трубопроводов

**5.1.** Для пластмассовых трубопроводов следует применять подвижные крепления, допускающие их перемещения в осевом направлении, и неподвижные крепления, не допускающие таких перемещений.

Неподвижные крепления должны направлять удлинения трубопроводов в сторону компенсаторов (для ПВХ) и гнутых деталей, обеспечивая минимальное силовое воздействие на узлы пересечения и другие элементы трубопроводов.

Неподвижные крепления на трубах из ПВП, ПНП, ПП и ПВХ следует выполнять с помощью приваренных (для ПВП, ПНП и ПП) или приклеенных (для ПВХ) к телу трубы упорных колец - для труб диаметром до 160 мм, сегментов - для труб диаметром больше 160 мм. Если необходимо обеспечить перемещение трубопровода только в одном направлении, достаточно наличия кольца (сегментов) с одной стороны.

Неподвижное крепление трубопровода на опоре путем сжатия трубы не допускается.

В качестве подвижных креплений следует применять хомуты, внутренний диаметр которых должен быть на 1-3мм больше наружного диаметра монтируемого трубопровода.

**5.2.** Расстановку неподвижных креплений следует принимать из условия, чтобы температурные изменения участков трубопроводов не превышали их компенсирующую способность.

Расстояния от осей тройников до креплений на трубопроводе из ПВХ следует принимать не менее  $12 D$ , для труб из ПВП и ПП - $6 D$ , из ПНП - $3 D$ .

Расстояние от концов отводов до креплений следует принимать равным

$$h = K \sqrt{\Delta l D_s}, \quad (13)$$

где  $K$  - коэффициент, принимаемый равным: для труб из ПВХ -30, из ПВП и ПП -10, из ПНП -5;

$Dl$  - удлинение, которое необходимо компенсировать;

$D_h$  - наружный диаметр трубы.

**5.3.** Расстояние между неподвижными креплениями следует принимать не более  $400 D$ .

**5.4.** Для восприятия линейной компенсации трубопроводов значительной протяженности, не имеющих поворотов, на трубах из ПВХ с неразъемными соединениями следует предусматривать установку П - и лирообразных компенсаторов. Компенсация линейных удлинений труб из ПВП, ПНП, ПП обеспечивается продольным изгибом при прокладке их на сплошной опоре, ширина которой должна допускать возможность изгиба трубопровода при перепаде температур.

Использовать компенсирующую способность фасонных деталей, сваренных из труб, не допускается.

**5.5.** Трубопроводы диаметром до 110 мм включительно допускается прокладывать на сплошном основании, делая разрывы в местах установки разъемных соединений.

**5.6.** При переходе горизонтального трубопровода в вертикальный расстояние от поворота до первого крепления на горизонтальном участке следует устанавливать в соответствии с табл. 10. При прокладке труб диаметром до 110 мм включительно на сплошном основании такое же расстояние следует принимать от основания до вертикального трубопровода. У конца основания между ним и трубой следует предусматривать резиновую прокладку.

Таблица 10

Наружный диаметр трубопровода, мм	Расстояние $l_K$ , мм, от поворота полиэтиленового трубопровода до первого крепления на горизонтальном участке					
	ПВП		ПНП			
	Максимальная разность температуры трубы в условиях монтажа в эксплуатации, $Dt$ , °C					
	20	30	40	20	30	40
63	255	275	300	130	145	155
110	455	500	540	230	255	275

160	670	740	785		
225	810	890	960		
315	1135	1245	1350		
400	1440	1595	1715		

**5.7.** Горизонтальные участки трубопроводов следует крепить к сплошному основанию с помощью хомутов через каждые 2 м.

**5.8.** Вертикальные участки трубопроводов, как правило, следует закреплять с помощью крепления, устанавливаемого под растробом фасонной детали или фланцевого соединения. При отсутствии их крепления следует устанавливать под приваренными к трубе кольцами или сегментами, выполненными из трубы того же типа и диаметра.

**5.9.** Длина незакрепленных на сплошном основании участков горизонтальных трубопроводов в местах поворотов и присоединения их к аппаратам, оборудованию, фланцам не должна превышать 0,5 м.

**5.10.** Между трубопроводом и хомутом или подвеской следует помещать прокладку из мягкого материала (резина), приклеиваемую к креплению kleem 88Н (ТУ 38-105-540-73). Ширина прокладки должна превышать ширину хомута или подвески не менее чем на 10 мм.

**5.11.** Расстановку креплений на трубопроводе системы внутренней бытовой канализации следует предусматривать из условия:

крепления должны направлять удлинения трубопровода в сторону соединений; используемых в качестве компенсаторов (рис. 15)




Рис. 15. Варианты расстановки креплений на канализационном трубопроводе

*a* -неподвижное крепление; *b* -подвижное крепление, *c* -зазор для компенсации температурных удлинений; *g* и *d* -расстояния между креплениями; *I* - компенсационный (удлиненный) растроб

крепление, устанавливаемое на гладком конце трубы или фасонной части, должно располагаться от растрuba на расстоянии, допускающем температурные удлинения трубопровода;

на патрубках, используемых для присоединения к сети унитазов и трапов, а также на отводных трубах от пластмассовых сифонов установку креплений предусматривать не следует;

на трубопроводах рекомендуется установка одного разъемного соединения с резиновым уплотнительным кольцом между двумя неподвижными креплениями. При этом удлинение трубопровода не должно превышать компенсирующей способности соединения.

**5.12.** Расстояние между креплениями на горизонтальных трубопроводах внутренней бытовой канализации и внутренних водостоков должно быть не более  $10 D$ , на вертикальных - $20 D$ , где  $D$  -наружный диаметр трубы.

**5.13.** Трубопроводная арматура и металлические фасонные части, находящиеся на трубопроводе, должны иметь самостоятельное крепление, предотвращающее передачу веса на трубопровод. Усилия, возникающие при пользовании арматурой в процессе ее эксплуатации, не должны передаваться на трубопровод.

**5.14.** Крепление трубопроводов следует покрывать анткоррозионным покрытием.

## **Б. МОНТАЖ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ**

### **6. Общие указания**

**6.1.** Пластмассовые трубы должны храниться на стеллажах в закрытых помещениях или под навесами, а в условиях строительной площадки - в тени или под навесом в горизонтальном положении или укладываться в штабеля. Высота штабеля не должна превышать: для труб из ПНП типов Т, С и СЛ - 2,3 м; из ПВП и ПН - 2,8 м; из ПВХ - 2,6 м; для труб из ПНП типа Л - 1,5 м; из ПВП и ПП - 2 м; из ПВХ - 1,7 м.

Хранить пластмассовые трубы и фасонные части в закрытом помещении следует не ближе 1 м от нагревательных приборов.

**6.2.** Пластмассовые трубы и фасонные части необходимо оберегать от механических нагрузок и ударов. Поверхности пластмассовых труб необходимо оберегать от нанесения царапин.

При перевозке пластмассовые трубы необходимо укладывать на ровную поверхность транспортных средств, предохраняя от острых металлических углов и ребер.

**6.3.** При перевозке труб длиной более 8 м длина свешивающихся с кузова машины или прицепа концов труб не должна превышать 1,5 м.

**6.4.** Узлы трубопровода надлежит доставлять на объекты строительства, как правило, в контейнерах, в которых детали трубопроводов должны быть закреплены. На контейнерах должна быть надпись «Не бросать».

**6.5.** Транспортировка, погрузка и разгрузка пластмассовых труб из ПВП, как правило, производится при температуре наружного воздуха не ниже минус 20° С; ПНП минус 30° С, а ПВХ и ПП минус 10° С. Так как трубы из ПВХ и ПП имеют повышенную хрупкость при отрицательных температурах, их транспортирование при температуре до минус 20° С допускается при использовании пакетов или других устройств, обеспечивающих фиксацию труб, а также при принятии особых мер предосторожности.

**6.6** Пластмассовые трубы и трубозаготовки, доставляемые на объект в зимнее время, перед их применением в зданиях должны быть предварительно выдержаны при положительной температуре не менее 2 ч.

## 7. Трубозаготовительные работы

### *Организация трубозаготовительных работ*

**7.1.** Изготовление деталей и отдельных узлов трубопроводов должно производиться на заводах монтажных заготовок или трубозаготовительных мастерских с учетом их транспортабельности и сохранности при перевозках, а на монтажной площадке должны осуществляться сборка и сварка (склеивание) трубопроводов из готовых узлов с минимальным числом соединений.

**7.2.** Сборку элементов узлов следует производить в кондукторах, обеспечивающих фиксацию положения отдельных элементов узлов трубопроводов и облегчающих сборку.

**7.3.** При сборке фланцевых соединений следует применять мягкие эластичные прокладки из резины.

Сборку резьбовых соединений рекомендуется выполнять специализированным монтажным инструментом, конструкция которого должна исключать механическое повреждение деталей.

**7.4.** Соединения должны испытываться гидравлическим способом на герметичность:

безнапорные трубопроводы - на давление 0,2 кгс/см<sup>2</sup>;

напорные трубопроводы - на давление, в 1,5 раза большее максимального рабочего, но не менее 2 кгс/см<sup>2</sup>;

продолжительность испытания 2 мин.

**7.5.** Отклонения габаритов заготовительных деталей трубопроводов от заданных не должны превышать  $\pm 2$  мм, узлов -  $\pm 5$  мм.

Перед отправкой на монтаж узлы следует маркировать путем нанесения маркировки на конец узла цветной водостойкой краской на расстоянии 200-300 мм от края.

#### *Механическая обработка пластмассовых труб*

**7.6.** Разметку пластмассовых труб следует производить на специальном стеллаже или в желобе.

**7.7** Резку пластмассовых труб следует выполнять:

на станках с дисковыми пилами толщиной 1,5-2 мм с шагом зубьев 3-4 мм и разводкой зубьев 0,5-0,6 мм на сторону; частота вращения диска для ПВП, ПНП, ПП должна быть 2000,3000 об/мин; ПВХ - 600,800 об/мин, для чистого обреза торца необходимо применять пилы бсз развода зубьев с равномерно уменьшающейся к центру диска толщиной;

на разметочно-отрезных станках;

на станках гильотинного типа для тонкостенных труб;

электроприводными ножовками (длина полотна ножовки должна быть 450-500 мм, толщина 1,5 мм, высота зубьев 1,5-2 мм, развод зубьев 0,5-0,7 мм);

труборезом с пневматическим приводом, у которого в качестве режущего инструмента применяется отрезной резец;

вручную ножовками для резки металлов, мелкозубыми плотницкими пилами и столярными ножовками.

**7.8.** Отклонение от угла реза не должно превышать 0,5 мм - для труб с наружными диаметрами до 50 мм, 1 мм - для труб наружным диаметром 50-160 мм и 2 мм - для труб наружным диаметром более 160 мм.

**7.9.** Сверление отверстий диаметром до 50 мм в пластмассовых трубах надлежит производить на сверлильных станках первыми и спиральными сверлами, циркульными резцами и специальными трубными сверлами. Сверление отверстий диаметром выше 50 мм - циркульными резцами или трубными сверлами.

В процессе сверления сверло необходимо периодически выводить из отверстия для его охлаждения и удаления стружки.

**7.10.** Для снятия фасок на концах труб надлежит применять механизированные и ручные приспособления, режущим инструментом которых являются специальные фрезы, резцовые головки с несколькими ножами или резцы.

#### Формование пластмассовых труб

**7.11.** В результате формования труб осуществляются отбортовка, калибровка, а также получаются утолщенные бурты, гладкие и с желобками под резиновые кольца раструбы и вытяжка отростков на трубах для тройников и крестовин.

**7.12.** Нагрев и размягчение пластмассовых труб следует производить в ваннах с глицерином, гликолем, трансформаторным маслом (последнее - только для ПВХ) и т. п., нагревателях с инфракрасными излучателями или в воздушных печах.

Температура нагрева должна устанавливаться в заданных режимах с помощью терморегулятора.

**7.13.** Температуру теплоносителя (глицерина или воздуха) внутри нагревательного устройства следует выбирать в соответствии с данными, приведенными в табл. 11.

Таблица 11

Материал труб	Температура при отбортовке, раструбливании и калибровке, °C		Температура воздуха при изготовлении утолщенных буртов, °C
	глицерина	воздуха	
ПВП	135±5	150±10	240±10
ПНП	105±5	135±10	220±10
ПП	165±5	185±10	280±10
ПВХ	135±5	160±10	-

**7.14.** Ванны с нагревательной жидкостью должны иметь устройства (типа подвижной решетки), регулируемые по высоте ванны, для установки и поддержки труб на требуемую длину нагреваемого участка. Для уменьшения испарения нагретой жидкости ванна должна снабжаться съемной крышкой.


**7.15.** В качестве инфракрасных излучателей для нагрева труб следует использовать стержневые, U-образные и другие электрические нагреватели (ТЭНЫ).

П р и м е ч а н и е. Допускается применение нагревательных устройств с навивкой спирали.

**7.16.** Для получения направленного лучистого потока инфракрасные излучатели надлежит помещать в рефлектирующие устройства.


**7.17.** Односторонний нагрев допускается для труб с толщиной стенки до 3-3,5 мм. При большей толщине стенки излучатели следует устанавливать как снаружи, так и внутри трубы.

**7.18.** Теплоотдача установки с инфракрасным нагревом должна регулироваться изменением расстояния между излучателями или уменьшением подаваемого на ТЭНЫ напряжения. Для равномерного нагрева инфракрасными излучателями трубы в поле облучения нужно вращать со скоростью 3-4 об/мин.



**Рис. 16.** Схема формования отбортовки

*a* - положение до формования; *б* - положение по окончании формования; 1 - дорн; 2 - прижимной фланец; 3 - труба; 4 - труба с отбортовкой



**Рис. 17.** Схема формования утолщенного бурта на конце трубы

*а* - положение до начала формования; *б* - положение по окончании формования; 1 - труба; 2 - верхняя полуматрица; 3 - нижняя полуматрица; 4 - пуансон; 5 - труба с отформованным утолщенным буртом

**7.19.** Для поточной обработки труб следует применять конвейерную установку, в которой вращение труб при их поступательном движении вдоль излучателей осуществляется за счет прижимного элемента.

**7.20.** Нагрев концов труб в воздушных печах следует производить путем подачи потока горячего воздуха на наружную и внутреннюю поверхности труб.

**7.21.** Отбортовку на трубе следует формовать вдвигаемым внутрь пуансоном и прижимным фланцем, оформляющим наружную поверхность отбортовки ([рис. 16](#)).

**7.22.** Для формования утолщенных буртов следует использовать разъемную пресс-форму ([рис.17](#)).

**7.23.** Гладкий раструб на трубе следует формовать дорном, вдвигаемым в нагретую размягченную трубу. Станки для формования должны иметь упорные кольца для снятия охлажденной трубы с дорна. Калибровку концов труб следует выполнять в цилиндрической гильзе с прижатием стенок труб к гильзе с помощью расположенной в ней надуваемой резиновой камеры.

П р и м е ч а н и е. Допускается формование раструба непосредственно трубой со снятой фаской на конце, при этом (для труб из ПВХ) необходимо фиксировать взаимное положение раструба и трубы для сохранения одинакового зазора по периметру склейки.

**7.24.** Для формования раструбов с желобком под резиновое кольцо следует применять механический дORN - подвижной конус, в пазах которого находятся специальные клинья с выступами для формования желобка.

**7.25.** Вытяжку отростков на трубах надлежит производить в нагретом состоянии при помощи тянувшего механизма и пуансона.

**7.26.** Размеры всех формующих элементов следует назначать с учетом усадки отформованного изделия после охлаждения.

Рабочие поверхности всех формовочных инструментов должны быть отполированы.

**7.27.** Поверхность готового изделия должна быть ровной и гладкой. Допускаются незначительные следы от формующего и калибрующего инструмента. На поверхности и по торцу трещины и раковины не допускаются.

Разная толщина на раструбах, должна находиться в пределах допусков на толщину стенки грубы.

### *Гнутье труб*

**7.28.** Гнутые детали пластмассовых (преимущественно из ПВХ) трубопроводов (отводы, утки, скобы, компенсаторы и др.) надлежит изготавливать из труб тех же типов, методом гнутья, в размягченном состоянии на трубогибочных станках или в шаблонах.

**7.29.** Гнутье труб без наполнителя допускается при отношении толщины стенки к наружному диаметру трубы  $s/D_h$  не менее 0,06 при радиусе гнутья по оси трубы, равном или более  $3,5\text{-}4 D_h$ .

**7.30.** Температура жидкости в нагревательной ванне для гнутья должна составлять: для труб из ПНП  $105\pm5^\circ\text{C}$ ; из ПВП  $125\pm5^\circ\text{C}$ ; из ПП  $170\pm5^\circ\text{C}$ ; из ПВХ  $125\pm5^\circ\text{C}$ .

При нагреве труб в термошкафах температура воздуха должна составлять: для труб из ПНП -  $135\pm10^\circ\text{C}$ ; из ПВП  $150\pm10^\circ\text{C}$ ; из ПП  $185\pm10^\circ\text{C}$ ; из ПВХ  $160\pm10^\circ\text{C}$ .

**7.31.** Время нагрева пластмассовых труб при гнутье приведено в табл. 12.

Таблица 12

Теплоноситель	Материал труб	Время нагрева труб при гнутье (мин) при толщине стенки труб, мм							
		4	6	8	10	12	14	16	18


Воздух	ПНП	35	50	70	90	110	130	150	175
	ПВП	55	80	105	135	165	195	-	-
	ПП	55	80	105	135	165	-	-	-
	ПВХ	-	20	25	30	40	-	-	-
Глицерин	ПНП	5	7	9	11	13	15	17	19
	ПВП	6	8	11	14	17	20	-	-
	ПП	6	8	11	14	17	20	-	-
	ПВХ	-	4	5	6	8	-	-	-

**7.32.** При гнутье на трубогибочных станках зазор между обкатывающим роликом и трубой должен быть не более 10% размера наружного диаметра трубы.

Скорость гнутья должна составлять 2-4 об/мин. При гнутье труб по шаблону (рис. 18) следует принимать:  $H \geq 0,7D$ ;  $b \geq D$ ;  $R \geq 4D$ .

**7.33.** При угле изгиба  $90^\circ$  трубы следует перегибать на  $6^\circ$  для ПНП и на  $10^\circ$  для ПВП и ПП. При других углах изгиба следует рассчитать величину перегиба исходя из указанных выше значений.

Отклонение угла изгиба от заданного не должно превышать  $\pm 3^\circ$ .



**Рис. 18.** Шаблоны для получения гнутых деталей

**7.34.** Охлаждение согнутых труб следует производить сжатым воздухом или водой в фиксированном положении до температуры плюс  $28-30^\circ\text{C}$ .

**7.35.** В качестве наполнителей при гнутье труб следует использовать резиновый жгут, гибкий металлический или резиновый шланг, набитый песком или раздуваемый сжатым воздухом. В отдельных случаях в качестве наполнителя допускается применять чистый речной песок, нагретый до температуры  $100^\circ\text{C}$ . Концы труб после заполнения песком должны заглушаться пробками.

## 8. Сварка пластмассовых труб

**8.1.** Соединения труб из ПВП, ПНП и ПП должны выполняться при помощи сварки контактным нагревом (стыковой, раструбной).

Стыковая сварка рекомендуется для соединения между собой труб и фасонных частей наружным диаметром более 50 мм и толщине стенки более 4 мм, раструбная сварка - для труб наружным диаметром до 160 мм и стенками любой толщины.

**8.2.** При сварке необходимо подбирать трубы и фасонные части по партиям поставки. Необходимо обращать основное внимание на размер наружного диаметра трубы и ее эллипсность. При стыковой сварке максимальная величина несовпадения кромок не должна превышать 10% номинальной толщины стенки трубы; наружный диаметр (или периметр) трубы не должен быть ниже номинального.

Внутренний диаметр раструба фасонных частей должен быть меньше номинального наружного диаметра свариваемой трубы в пределах допуска по ОСТ 6-05-367-74.

**8.3.** При стыковой сварке непосредственно перед нагревом свариваемые поверхности торцов труб должны подвергаться механической обработке для снятия возможных загрязнений и окисной пленки, образовавшейся от воздействия кислорода воздуха и солнечной радиации. После механической обработки между торцами труб, приведенными в соприкосновение с помощью центрирующего приспособления, не должно быть зазоров, превышающих 0,5 мм для труб диаметром до 110 мм и 0,7 мм - для больших диаметров.

Концы труб при раструбной сварке должны иметь наружную фаску под углом 45° на  $\frac{1}{3}$  толщины стенки трубы.

**8.4.** Сварку пластмассовых труб встык в монтажных условиях следует производить, как правило, на сварочных установках, обеспечивающих механизацию основных процессов сварки и контроль технологического режима.

Допускается применение ручной сварки в малоудобных местах (траншеи, туннели, каналы, колодцы, штробы внутри зданий и т.д.) с использованием устройств для торцовки и центровки, а также нагревательных элементов. Нагревательные элементы для стыковой сварки должны быть, как правило, электрическими. Постоянная температура на рабочей поверхности нагревателя должна поддерживаться терморегулятором или автотрансформатором.

Примечание. Для предотвращения налипания расплавленного материала при сварке труб из ПВП, ПНП и ПП нагреватель следует покрывать чехлом из теплостойкого антиадгезионного

покрытия (стеклоткани, предварительно пропитанной политетрафторэтиленом), пленкой из этого материала или кремнийорганического лака.

**8.5.** При контактной стыковой сварке с применением монтажных приспособлений подлежат выполнению следующие операции:

установка и центровка труб в зажимном центрирующем приспособлении;

торцовка труб и обезжикивание торцов;

нагрев и оплавление свариваемых поверхностей;

удаление сварочного нагревателя;

сопряжение разогретых свариваемых поверхностей под давлением (осадка);

охлаждение сварного шва под осевой нагрузкой.

**8.6.** Основными параметрами процесса стыковой сварки являются: температура рабочих поверхностей нагревателя, продолжительность нагрева, глубина оплавления, величина контактных давлений при оплавлении и осадке (табл. 13). Высота внутреннего и наружного

Таблица 13

Параметр	Единица измерения	Величина параметра стыковой сварки пластмассовых труб из		
		ПНП	ПВП	ПП
Температура сварки	°С	190±10	220±10	240±10
Давление при нагреве торцов труб	кгс/см <sup>2</sup>	0,5	0,6-0,8	1
Глубина проплавления кромки труб	мм	1-2	1-2	1,5-2
Примерное время нагрева при толщине стенок труб, мм ( $T_{возд} = 20^{\circ}\text{C}$ ):	с	35	50	60
4			50	60
6		50	70	80
8		70	90	100
10		85	110	120
12		100	130	150

14			120	160	180
16 и более			160	200	240
Промежуток времени между окончанием нагрева и соединением оплавленных торцов труб (время технологической паузы)	с	2-3	2-3	1,5-2	
Давление осадки	кгс/см <sup>2</sup>	1	2	2,5	
Время выдержки под давлением (осадка) в зависимости от толщины стенки, мм:	мин				
4-6		3-4	3-5	3-5	
7-12		5-8	6-9	6-10	
13-17		10-15	10-15	12-16	

Таблица 14

$D_H$ , мм	Размеры дорна, мм, при раструбной сварке пластмассовых труб						
	при температуре сварки		при изготовлении (+20° C) на				
	$D_1$	$D_2$	стали 45		дюралюминия Д16		
			$D_1$	$D_2$	$D_1$	$D_2$	
16	16+0,045	15,8-0,045	16+0,045	15,8-0,045	15,9+0,045	15,7-0,045	
20	20+0,045	19,8-0,045	20+0,045	19,8-0,045	19,9+0,045	19,7-0,045	
25	25+0,045	24,8-0,045	24,9+0,045	24,7-0,045	24,8+0,045	24,6-0,045	
32	32+0,05	31,7-0,05	31,9+0,05	31,6-0,05	31,8+0,05	31,5-0,05	
40	40+0,05	39,7-0,05	39,8+0,05	39,5-0,05	39,7+0,05	39,4-0,05	
50	50+0,06	49,7-0,06	49,8+0,06	49,5-0,06	49,7+0,06	49,4-0,06	
63	63+0,06	62,7-0,06	62,8+0,06	62,5-0,06	62,6+0,06	62,3-0,06	
75	75+0,06	74,6-0,06	74,8+0,06	74,4-0,06	74,5+0,06	74,1-0,06	
90	90+0,07	89,5-0,07	89,7+0,07	89,2-0,07	89,4+0,07	88,9-0,07	
110	110+0,07	109,4-0,07	109,7+0,07	109,1-0,07	109,3+0,07	108,7-0,07	
140	140+0,08	139,3-0,08	139,6+0,08	138,9-0,08	139,2+0,08	138,5-0,08	

П р и м е ч а н и е. Длину дорна  $l$  следует принимать равной глубине раструба фасонной части плюс 1 мм, а глубину гильзы - равной длине дорна. валиков после сварки должна быть не более 2-2,5 мм при толщине стенки трубы до 5 мм и не более 3-5 мм при толщине стенок 6-20 мм.

**8.7.** Для соединения труб из ПНП с раструбными фасонными частями и труб из ПНП, ПВП и ПП с формованными раструбами следует применять контактную раструбную сварку, которая осуществляется при помощи металлического нагревательного приспособления, состоящего из гильзы для оплавления наружной поверхности конца трубы и дорна для оплавления внутренней поверхности раструба (рис. 19).




Рис. 19. Приспособление для контактной раструбной сварки полиэтиленовых труб и фасонных частей

*a* - положение до начала сварки; *b* - положение после сварки; 1 - труба; 2 - ограничительный хомут, 3 - гильза приспособления; 4 - дорн приспособления; 5 - раструб фасонной части

Размеры дорна при раструбной сварке пластмассовых труб приведены в [табл. 14](#).

Для каждого диаметра труб и фасонных частей требуются отдельное приспособление или съемный комплект гильз и дорнов, изготавляемых из стали марки 45 или дюралюминия марки Д16.

**8.8.** Контактная раструбная сварка включает следующие операции:

установку ограничительного хомута на расстоянии от торца трубы до края хомута, равном глубине раструба фасонной части плюс 2 мм. При этом внутренний диаметр хомута должен приниматься на 0,2 мм меньше номинального наружного диаметра свариваемой трубы;

установку раструба на дорне;

установку гладкого конца трубы в гильзе до упора в ограничительный хомут;

нагрев в течение заданного времени свариваемых деталей, одновременное снятие деталей с дорна и гильзы;

соединение деталей между собой с выдержкой до отвердения оплавленного материала.

При сварке поворот деталей относительно друг друга после сопряжения деталей не допускается.

После каждой сварки необходима очистка рабочих поверхностей донра и гильзы от налипшего полиэтилена или пропилена.

**8.9.** Основные параметры, определяющие прочность раструбного сварного соединения, - температура нагревательных элементов и продолжительность нагрева деталей - приведены в табл. 15.

Таблица 15

Материал труб и фасонных частей	Параметры раструбной сварки пластмассовых труб						Промежуток времени между снятием деталей и их сопряжением, с	
	Температура нагревательных элементов, °C	Продолжительность нагрева (в с) при толщине стенок труб, мм						
		2	3	4	6	8	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ПНП	260-290	3-6	4-8	5-10	6-12	8-15	15-20	1-2
ПВП	220-250	4-5	8-12	10-15	12-20	15-30	20-45	1-2
ПП	240-260	5-8	8-12	12-15	15-30	30-45	45-50	1-2

П р и м е ч а н и е. Время выдержки под осевой нагрузкой до частичного отвердения материала должно составлять примерно 20-30 с.

**8.10.** При производстве сварочных работ должны обеспечиваться прочность и плотность сварных стыков.

Проверка качества сварных соединений трубопроводов должна производиться путем:

проверки размеров сопрягаемых деталей и размеров рабочих элементов нагревателя, осуществляющейся до начала сварочных работ, а также рабочего состояния применяемых при сварке приспособлений;

операционного контроля, осуществляющегося в процессе сборки и сварки трубопроводов;

внешнего осмотра сварных стыков;

испытания на одноосное растяжение (отдир) и изгиб.

**8.11.** Операционный контроль должен предусматривать:

проверку надлежащей подготовки сварочных работ, очистку поверхностей труб и фасонных частей от загрязнений, влаги и т.д.;

контроль технологии сварки (температура нагревателя, продолжительности нагрева деталей и т.д.).

**8.12.** Внешнему осмотру подлежат все сварныестыки для выявления:

перекосов в соединении;

перегрева материала стенок свариваемых деталей;

зон непровара (пустот) между сваренными деталями;

недостаточного или слишком значительного .валика, а также несимметричности и неравномерности его по периметру (у соединений, полученных стыковой сваркой).

Внешний вид сварных соединений должен удовлетворять следующим требованиям:

отклонение величины углов между осевыми линиями трубопровода и фасонной части в месте стыка не должно превышать 10°;

наружная поверхность раструбов фасонных частей, сваренных с трубами, не должна иметь трещин, складок или других дефектов, вызванных перегревом деталей;

у кромки раструба фасонной части, сваренной с трубой, должен быть виден сплошной (по всему периметру) валик оплавленного материала, слегка выступающий за торцовую поверхность раструба и наружную поверхность трубы;

наружный валик сварного шва должен быть симметричным и равномерно распределенным по ширине и всему периметру трубы; высота валика должна быть не более 2,5 мм для труб с толщиной стенки до 10 мм и 3-4 мм для труб с толщиной стенки более 10 мм, а смещение кромок сварного соединения не должно превышать 10% номинальной толщины стенки свариваемой трубы.

**8.13.** С целью настройки сварочного оборудования, а также уточнения технологических параметров сварки следует производить механические испытания образцов, вырезанных из сварных швов. Испытания сварных образцов производят по истечении 24 ч после сварки и 16 ч после вырезку линейных образцов.

**8.14.** Сварныестыковые соединения испытываются на статический изгиб и растяжение. Сварные соединения в раструб испытываются на оттир.

Для испытания сварных соединений на статический изгиб и на оттир стыки разрезают по оси трубы на полоски со сварным швом или сварной муфтой посередине.

Размеры сварных образцов для испытания на изгиб или оттир приведены в табл. 16.


Таблица 16

Толщина стенки трубы $s$ , мм	Размеры образцов для испытания, мм	
	ширина	длина
До 10 включительно	10	$40s + 200$
Более 10	15	$40s + 200$

**8.15.** Испытывать образцы на статический изгиб рекомендуется по схеме, показанной на рис. 20. Изгиб осуществляется за 3-5 с. Полный условный угол изгиба  $a$  определяют как сумму углов  $2b$  и  $2g$ . При хорошем качестве сварного шва не менее 80% испытываемых образцов не должно разрушаться при изгибе на полный условный угол  $a = 180^\circ$ .

**8.16.** При испытании на оттир образец зажимается на  $\frac{1}{3} - \frac{1}{2}$  длины сварного соединения, после чего производится изгиб свободной части образца на оттир трубы от раструба фасонной части и на оттир раструба фасонной части от трубы.

При этом сварные соединения не должны расслаиваться по линии соединения сварного шва.



**Рис. 20.** Схема испытания пластмассовых труб на статический изгиб

1-сварной образец; 2 - шкала угломера; 3 - деревянное ребро

**8.17.** Испытания на растяжение следует производить на разрывных машинах, обеспечивающих измерение и отсчет нагрузки при растяжении с точностью не менее 1 % измеряемой величины. Скорость перемещения зажимов разрывной машины должна составлять 50 мм /мин. Методы обработки результатов механических испытаний должны приниматься согласно ГОСТ 14359-69\*.

**8.18.** Линейные образцы (лопатки) для испытания на растяжение для труб диаметром 50 мм и более должны иметь форму и размеры в соответствии с [ГОСТ 11262-76](#). При этом валик шва с обеих сторон не снимается. При меньшем диаметре на растяжение испытываются трубные образцы длиной  $235\pm1$  мм со сварным соединением посередине.

Перед началом испытания следует производить измерение ширины и толщины образца с обеих сторон сварного шва с точностью до 0,1 мм. Для расчета принимается минимальная величина поперечного сечения образца.

**8.19.** При работе на открытом воздухе место сварки следует защищать от атмосферных осадков и пыли.

Контактную сварку труб следует проводить при температуре окружающего воздуха не ниже: минус 10° С - для ПНП и ПВП; 0° С - для ПП.

При более низких температурах сварку надлежит осуществлять в утепленный укрытиях.

В случае выхода конца трубы за пределы укрытия на трубы следует устанавливать съемные заглушки.

**8.20.** Соединение труб из ПВХ может выполняться при помощи газовой прутковой сварки (стыковой, раструбной).

Как правило, газовая прутковая сварка должна применяться при изготовлении сварных фасонных частей из трубных заготовок.

**8.21.** Для газовой прутковой сварки применяются электрические или газовые (прямого и косвенного нагрева) горелки, обеспечивающие нагрев газо-теплоносителя (воздуха или азота) в требуемых температурных пределах. Электрические горелки должны иметь мощность электронагревательных элементов 300-600 Вт и быть рассчитаны на работу при давлении воздуха 0,015-0,06 МПа ( $0,15\text{-}0,6$  кгс/см<sup>2</sup>) и расходе до 5 м<sup>3</sup>/ч.


**8.22.** Для сварки труб из ПВХ должен применяться сварочный пруток по МРТУ 6-05-1160-69 «Прутки сварочные из винипласта» (одинарный - диаметр 3 мм и сдвоенный сложного профиля - 6Х3 мм).

Число валиков сварочного прутка, необходимых для заполнения шва, зависит от величины шва и диаметра сварочного прутка.

**8.23.** Перед газовой прутковой сваркой соединенийстык следует производить снятие фаски на концах соединяемых деталей на  $\frac{1}{3}$  толщины стенки под углом 25-30° при толщине стенки до 6 мм и под углом 35- 45° при толщине стенки более 6 мм.

**8.24.** При сварке должны соблюдаться следующие условия:

температура воздуха у сопла горелки должна быть равна 230-270° С;



**Рис. 21.** Порядок укладки сварочных прутков в шов

*а - при стыковом соединении, б - при соединении в раструб*

нагрев свариваемых поверхностей должен производиться равномерно до появления на поверхности мелких пузырьков и небольшой волны расплавленной массы прутка и основного материала;

сварочный пруток нагревается до более высокой температуры, чем соединяемые, поверхности;

угол наклона прутка при подаче его в шов должен быть равен 90°;

сила вдавливания прутка в шов должна составлять 14-16 Н (1,4-1,6 кгс) для одинарного сварочного прутка 3 мм и 24-26 Н (2,4-2,6 кгс) для сдвоенного прутка сложного профиля 6Х3 мм;

расстояние от наконечника горелки до свариваемых поверхностей должно быть равно 5-10 мм;

угол наклона наконечника горелки к поверхности сварного шва должен быть равен 20-45°;

правильное распределение тепла осуществляется за счет непрерывного покачивания сопла-горелки и подачи струи горячего воздуха попеременно на пруток и свариваемые поверхности;

корень шва должен быть проведен одинарным прутком диаметром 3 мм;

средняя скорость укладки сварочного прутка диаметром 3 мм должна составлять 12-15 м/ч;

для обеспечения равномерного распределения напряжений в шве укладку прутков в соединении следует выполнять в последовательности, показанной на [рис. 21](#);

вытяжка сварочного прутка, уложенного в шов, не должна превышать 20%.


**8.25.** Механические испытания образцов на растяжение, в соответствии с [п. 8.17](#) и [8.18](#), следует производить в случаях, указанных в [п. 8.13](#).

Примечание. Допускаемое давление в трубопроводе из ПВХ при наличии сварных фасонных частей следует принимать не более 50% от номинального для применяемого типа трубы.

**8.26.** При работе на открытом воздухе следует руководствоваться [п. 8.19](#), температура окружающего воздуха при сварке ПВХ должна быть не ниже +5° С.

## 9. Изготовление сварных фасонных деталей

**9.1.** Применение сварных фасонных частей из труб (отводов, колен, тройников, крестовин и переходных тройников) допускается при отсутствии соответствующих частей, изготовленных методом литья.



**Рис. 22.** Схема процесса изготовления фасонных частей контактнойстыковой сваркой

*а* -отводов и колен, *б* - тройников; *в* - крестовин

**9.2.** Фасонные части для труб из ПВП, ПНП и ПП следует изготавливать контактнойстыковой сваркой, а для труб из ПВХ - газовой прутковой сваркой.

**9.3.** Технология изготовления отводов, колен, тройников и крестовин для труб из ПВП, ПНП и ПП контактнойстыковой сваркой включает следующие операции ([рис. 22](#)):

резку труб на заготовки;

очистку концов труб от загрязнений и торцовку;

сварку (отводов и колен);

отрезку вершины угольника (для тройников и крестовин);


сварку (тройников и крестовин);

**9.4.** Для изготовления фасонных частей контактнойстыковой сваркой следует применять специальное оборудование и приспособления, обеспечивающие правильное взаимное расположение деталей, при этом должны соблюдаться требования, изложенные в [п. 8.3.](#)

Для торцовки следует использовать двустороннюю фрезу, снабженную сменными резцами.

**9.5.** При изготовлении тройников и крестовин отрезать вершину сваренного угольника и приваривать к нему трубу или сваривать угольники между собой необходимо после полного остывания предыдущего сварного шва. При отрезке вершины угольника линию реза необходимо смещать на 2-2,5 мм от точки пересечения осей в сторону вершины угольника ([рис. 23](#)) для компенсации осадки труб при оплавлении и сварке.

**9.6.** Сварные отводы, как правило, должны иметь от одного до трех секторов. Радиус кривизны сварного отвода должен составлять 1-1,5 наружного диаметра трубы.



**Рис. 23.** Отрезка вершин угольника при изготовлении тройников и крестовин

1 - линия реза; 2 - вершина угольника

**9.7.** Переходные тройники для труб из ПВП, ПНП и ПП изготавливают, приваривая контактной сваркой к горловине (полученной методом формования вытяжкой) ответвление.

Ответвление следует приваривать к горловине не раньше чем через 8 ч после ее формования.

Указанные переходные тройники применяют при температуре транспортируемой среды не выше 30°C.

**9.8.** Размеры фасонных частей, изготавляемых контактной стыковой сваркой из труб ПВП, ПНП и ПП, приведены в [прил. 11-13](#).

**9.9.** Технология изготовления отводов, колен, тройников и крестовин для труб из ПВХ газовой прутковой сваркой включает следующие операции:

резку труб на заготовки;

подготовку деталей под сварку (аналогично подготовке деталей для металлических труб) с учетом [п. 8.22](#); газовую прутковую сварку.

**9.10.** Нормативная документация на фасонные части, изготавляемые из труб ПВХ методом газовой прутковой сварки, приведена в [прил. 13](#).

**9.11.** При отсутствии специальных требований к испытанию сварных фасонных частей режимы их испытания должны соответствовать режимам испытания всего трубопровода.

## 10. Склейивание труб из ПВХ

**10.1.** Трубы из ПВХ между собой и с фасонными частями должны склеиваться враструб. Длину нахлестки клеевых соединений, а также потребность в материалах

для склеивания труб и фасонных деталей из ПВХ (на 100 соединений) следует принимать в соответствии с табл. 17.

Таблица 17

Наружный диаметр, мм	Длина нахлестки, мм	Расход метиленхлорида для очистки и обезжиривания соединения		Расход клея для соединения с литыми фасонными деталями, кг
		л	кг	
16	14	0,2	0,26	0,32
20	16	0,25	0,32	0,4
25	19	0,3	0,4	0,5
32	22	0,4	0,5	0,64
40	26	0,6	0,75	1
50	31	0,75	1	1,6
63	38	0,95	1,25	2,5
75	44	1	1,35	3,3
90	51	1,2	1,6	4,5
110	61	1,45	1,9	6,3

**10.2.** Для получения клеевых соединений труб из ПВХ между собой и с фасонными частями следует применять: клеи, не заполняющие зазоры (при разности диаметров склеиваемых элементов  $DD$  до 0,1 мм), с предварительной калибровкой склеиваемых концов труб; зазорозаполняющие клеи ( $DD$  до 0,6 мм), не требующие предварительной калибровки концов труб.

**10.3.** Для склеивания труб и фасонных частей из ПВХ без зазора между склеиваемыми поверхностями рекомендуются следующие составы клея (в частях по массе): а) перхлорвиниловая смола - 14-16; метиленхлорид - 86-84; б) перхлорвиниловая смола - 14-16; метиленхлорид - 76-72; циклогексанон - 10-12.

При склеивании труб диаметром более 100 мм, а также при склеивании труб различных диаметров при повышенной температуре (более 25°C) и повышенных скоростях движения воздуха в зоне монтажа следует применять второй состав клея.

**10.4.** При приготовлении клея, не заполняющего зазоры, в монтажных условиях объемное соотношение метиленхлорида и неуплотненной перхлорвиниловой смолы принимается равным 1: 1.

**10.5.** В состав зазорозаполняющего клея должны входить тетрагидрофуран (растворитель ПВХ), поливинилхлоридная смола, окись кремния.

П р и м е ч а н и е. Из клеев отечественного производства в качестве зазорозаполняющего может быть использован клей ГИПК-127 (ТУ 6-05-251-95-79).

**10.6.** Склейивание труб и фасонных частей из ПВХ состоит из следующих операций: подготовки концов труб и раstrубов под склейивание; склеивания, отверждения соединений.

**10.7.** Подготовка концов труб и раstrубов должна предусматривать:

шероховатость склеиваемых поверхностей и обезжиривание их органическими растворителями - при склейивании без зазора;

обезжиривание - при склейивании с зазором.

**10.8.** Шероховатость внутренней поверхности раstrуба и наружной поверхности калиброванного конца трубы обеспечивается применением шлифовальной шкурки с крупностью абразивного зерна № 10-16.

**10.9.** Для обезжиривания склеиваемых поверхностей труб и фасонных частей следует применять метиленхлорид.

**10.10.** Перед склейиванием без зазора должна проверяться плотность сопряжения деталей, в зависимости от которой склейивание производится одним или двумя слоями клея.

**10.11.** При склейивании без зазора клей следует наносить на две трети глубины раstrуба и на всю длину калиброванного конца равномерным тонким слоем. При склейивании с зазором клей следует наносить тонким слоем на раstrуб и толстым слоем на конец трубы в осевом направлении.

**10.12.** Лишний клей, вытесняемый из пространства между склеиваемыми поверхностями, должен немедленно удаляться.

**10.13.** Банки с kleями и сосуды с растворителями должны иметь герметичные крышки и пробки.

**10.14.** Склейенныестыки в течение 5 мин не должны подвергаться механическим воздействиям. Склейенные узлы и плети перед монтажом должны выдерживаться не менее 2 ч. Гидравлические испытания трубопровода следует осуществлять не ранее 24 ч после склейивания.

**10.15.** Склейивание труб и фасонных частей из ПВХ должно производиться при температуре не ниже + 5°C. Место, где выполняются клеевые работы, должно быть защищено от ветра и атмосферных осадков.

## 11. Прокладка подземных трубопроводов

Утратило силу (**Измененная редакция. Изм. № 1**).

### *Земляные работы*

**11.1.** Земляные работы следует производить в соответствии с требованиями глав СНиП по производству работ по земляным сооружениям и наружным сетям и сооружениям водоснабжения, канализации и теплоснабжения.

**Причина.** Грунт в основании под пластмассовой трубой и для присыпки не должен содержать кирпича, камня и щебня.

**11.2.** При обратной засыпке пластмассовых трубопроводов над верхом трубопровода следует предусматривать защитный слой толщиной 30 см из мягкого местного грунта, не содержащего твердых включений (щебня, камней, кирпичей и т.д.).

При этом применение ручных и механических трамбовок непосредственно над трубопроводом не допускается.

**Причина:** 1. При устройстве защитного слоя места соединений трубопровода следует оставлять незасыпанными.

2. В зимнее время устройство защитного слоя должно производиться незамерзшим грунтом.

### *Монтажные работы*

**11.3.** Перед укладкой трубы из ПВП, ПНП, ПП, ПВХ должны подвергаться тщательному осмотру с целью обнаружения трещин, подрезов, рисок и других механических повреждений глубиной более 5% толщины стенки. При обнаружении дефектов трубы отбраковываются. Овальность пластмассовых труб при укладке канализационных сетей не должна превышать 0,02 диаметра трубы.

**11.4.** Количество раскладываемых вдоль траншеи труб должно определяться сменной выработкой.

В зимний период при температуре воздуха ниже 0° С монтаж трубопроводов из ПП и ПВХ следует производить в траншее. Монтаж водопроводов из ПП и ПВХ труб

(включая сборку соединений на резиновых кольцах) следует производить при температуре воздуха не ниже минус 10° С.

**11.5.** Монтаж пластмассовых водопроводов в процессе совмещенной прокладки следует производить только после окончания монтажных и изоляционных работ по стальным трубопроводам теплоснабжения, горячего водоснабжения и электрокабелям, прокладываемым в грунте, туннелях или каналах.

**11.6.** Сваренные или склеенные пletи сбрасывать в траншею не допускается.

**11.7.** Соединения (сварка, склеивание, на резиновых кольцах) труб в траншее следует производить методом наращивания.

Соединение напорных раstrубных труб из ПВХ рекомендуется выполнять в траншее по следующей технологии:

очистка от грязи и масел гладкого конца одной трубы и раstrуба другой;

нанесение на гладком конце трубы карандашом или мелом метки, обозначающей глубину вдвигания конца трубы в раstrуб;

помещение профильного резинового кольца в паз раstrуба;

смазка гладкого конца трубы и резинового кольца и раstrубе (для смазки можно использовать жидкое мыло или мыльный раствор);

вдвигание гладкого конца в раstrуб до метки.

Сборку раstrубных соединений труб из ПВХ диаметром до 110 мм рекомендуется осуществлять вручную. Для труб большего диаметра необходимо использовать натяжные монтажные приспособления.

**11.8.** Для уменьшения напряжений в напорном трубопроводе, вызываемых температурными изменениями (в случае укладки при температурах более плюс 10° С), следует предусматривать:

укладку трубопровода «змейкой»;

заполнение трубопровода холодной водой перед засыпкой;

засыпку трубопровода в наиболее холодное время суток.

**11.9.** Монтаж узлов в колодцах должен производиться одновременно с прокладкой трубопровода.

Присоединение пластмассового трубопровода к фланцам, предварительно установленным и прикрепленным к днищу или стенкам колодца, металлических фасонных частей и арматуры (без затяжки болтов), следует производить перед засыпкой защитного слоя.

Окончательная затяжка болтов производится непосредственно перед гидравлическим испытанием.

**11.10.** Перед укладкой пластмассового канализационного трубопровода дно траншеи должно быть спланировано по уклону. Трубопровод, уложенный на дно траншеи, должен выравниваться по оси (в вертикальной плоскости) и закрепляться путем подбивки и подсыпки грунтом с последующим уплотнением.

#### *Испытание напорных трубопроводов*

**11.11.** Испытание напорных пластмассовых трубопроводов надлежит производить на прочность и плотность (герметичность) гидравлическим способом в соответствии с требованиями настоящего подраздела.

Допускается испытание напорных пластмассовых трубопроводов пневматическим способом, при этом порядок проведения работ и требования безопасности устанавливаются проектом.

**11.12.** Величина предварительного испытательного (избыточного) гидравлического давления на прочность, выполняемого до засыпки траншеи и установки арматуры (гидрантов, предохранительных клапанов, вантузов), должна быть равна расчетному рабочему давлению для данного типа труб с коэффициентом 1,5.

Величина окончательного испытательного гидравлического давления на плотность, выполняемого после засыпки траншеи и завершения всех работ на данном участке трубопровода, но до установки гидрантов, предохранительных клапанов и вантузов, вместо которых на время испытания устанавливаются заглушки, должна быть равна расчетному рабочему давлению для данного типа труб с коэффициентом 1,3.

**11.13.** Трубопровод из пластмассовых труб со стыковыми соединениями и соединительными деталями следует подвергать испытанию участками длиной не более 0,5 км, а трубопровод из полиэтилена без стыковых соединений - участками длиной до 1,5 км.

**11.14.** До проведения испытания напорных пластмассовых трубопроводов с раструбными соединениями, уплотняемыми резиновыми кольцами, по торцам трубопровода и на отводах необходимо устраивать временные или постоянные упоры. Значения продольных усилий в тс, возникающих при испытании трубопроводов, приведены в табл. 18.

Таблица 18

Участок трубопровода	Наружный диаметр трубопровода, мм								
	63	75	90	110	140	160	225	280	315
Прямой	0,47	0,66	0,95	1,42	2,31	3,01	5,96	9,23	11,68
Отвод угол 90°	0,66	0,94	1,35	2,02	3,26	4,26	8,43	13,1	16,5
То же, 45° (135)	0,36	0,51	0,73	1,1	1,77	2,31	4,56	7,1	8,94
То же, 30° (150)	0,24	0,34	0,49	0,74	1,2	1,56	3,1	4,8	6,5

**11.15.** Предварительное гидравлическое испытание напорных пластмассовых трубопроводов следует производить в следующем порядке:

трубопровод заполнить водой и выдержать без давления в течение 2 ч;

в трубопроводе создать испытательное давление и поддерживать его в течение 0,5 ч;

испытательное давление снизить до расчетного рабочего и произвести осмотр трубопровода. Выдержка трубопровода под рабочим давлением производится не менее 0,5 ч.

Ввиду деформации оболочки трубопровода необходимо поддерживать в трубопроводе испытательное или рабочее давление подкачкой воды.

**11.16.** Напорный пластмассовый трубопровод считается выдержавшим предварительное гидравлическое испытание, если под испытательным давлением не обнаружено разрывов труб или стыков и фасонных деталей, а под рабочим давлением - не обнаружено видимых утечек воды.

**11.17.** Проведение окончательных гидравлических испытаний на плотность напорных пластмассовых трубопроводов необходимо начинать не ранее чем через 48 ч с момента засыпки траншеи и не ранее чем через 2 ч после заполнения трубопровода водой.

**11.18.** Окончательное гидравлическое испытание на плотность проводится в следующем порядке:

в трубопроводе следует создать давление, равное расчетному рабочему давлению для данного типа труб, и поддерживать его 2 ч; при падении давления на 0,02 МПа (0,2 кгс/см<sup>2</sup>) производится подкачка воды;

давление поднимают до уровня испытательного за период не более 10 мин и поддерживают его в течение 2 ч.

При падении давления в этот период на 0,02 МПа (0,2 кгс/см<sup>2</sup>) производится подкачка воды. После этого замеряется утечка воды путем замера количества воды, добавленного для поддержания испытательного давления.

**11.19.** Напорный пластмассовый трубопровод считается выдержавшим окончательное гидравлическое испытание на плотность, если при испытательном давлении фактическая утечка воды из трубопровода не будет превышать допустимых величин, указанных в табл. 19.

**11.20.** Гидравлические испытания канализационных сетей из пластмассовых труб следует производить дважды:

Таблица 19

Наружный диаметр труб, мм	Допустимая величина утечки на участок трубопровода длиной 1 км, л/мин	
	Для труб из ПВП, ПНП, ПП и ПВХ с неразъемными (сварными, kleевыми) соединениями	для труб из ПВХ с раструбными соединениями и резиновыми кольцами
63-75	0,2-0,24	0,3-0,5
90-100	0,26-0,28	0,6-0,7
125-140	0,35-0,38	0,9-0,95
160-180	0,42-0,5	1,06-1,2
200	0,56	1,4
250	0,7	1,55
280	0,8	1,6
315	0,85	1,7
355	0,9	1,8
400-450	1,0-1,05	1,95-2,1
500-560	1,1-1,15	2,2-2,3
630	1,2	2,4

без колодцев (предварительное) и совместно с колодцами (окончательное).

П р и м е ч а н и е. При колодцах, не имеющих внутренней и наружной гидроизоляции испытание трубопроводов совместно с колодцами не проводится.

**11.21.** Предварительные испытания трубопроводов канализации следует производить участками между колодцами выборочно по указанию заказчика (один из пяти участков). Если результаты выборочного испытания неудовлетворительны, то испытаниям подлежат все участки трубопровода.

Предварительные испытания следует проводить при незасыпанной траншее под гидравлическим давлением 0,05 МПа (0,5 кгс/см<sup>2</sup>) с выдержкой в течение 15 мин.

П р и м е ч а н и я : 1. При отсутствии видимых утечек воды в стыковых соединениях по падению давления допускается поддерживать испытательное давление подкачкой воды.

2. При проведении предварительного испытания концы трубопровода в колодцах следует закрывать заглушками.

**11.22.** Окончательное испытание трубопровода канализации совместно с колодцами также следует производить выборочным порядком (два смежных из пяти участков). При этом испытывают два смежных участка с промежуточным колодцем и колодцами по концам трубопровода. Участок для окончательных испытаний выбирается по указанию заказчика. При окончательном испытании на плотность гидравлическое давление создается заполнением водой верхнего колодца (концы неиспытываемых участков трубопровода в верхнем и нижнем колодцах закрывают заглушками). Испытываемый участок трубопровода признается выдержавшим испытание на плотность, если величина утечки будет меньше или равна допускаемой величине утечки через стенки и днище колодцев на 1 м их глубины, соответствующей допускаемой величине утечки, принимаемой на 1 м длины бетонных и железобетонных труб, диаметр которых равен внутреннему диаметру колодцев согласно табл. 15 главы СНиП по наружным сетям и сооружениям водоснабжения и канализации.

## 12. Монтажные работы при устройстве внутренних сетей

**12.1.** Монтаж внутренних сетей, как правило, должен выполняться из укрупненных узлов и блоков.

П р и м е ч а н и е . В отдельных случаях допускается монтаж узлов систем внутренних трубопроводов по месту.

**12.2.** До начала монтажа должна быть обеспечена максимальная строительная готовность (установлены все крепления, футляры в перекрытиях и стенах, оштукатурены стены и т.п.), а также закончены все электрогазосварочные работы.

**12.3.** Места соединения трубопроводов следует располагать на расстоянии не менее 50 мм от крепления.

**12.4.** При сборке фланцевых соединений трубопроводов запрещается устранение перекоса фланцев путем неравномерного натягивания болтов и устранение зазоров между фланцами при помощи клиновых прокладок и шайб.

**12.5.** Санитарно-технические кабины и блоки с пластмассовыми трубами должны быть снабжены маркировочными бирками или иметь маркировочные знаки.

**12.6.** Санитарно-технические кабины должны храниться в рабочем положении на спланированных площадках, установленными на деревянные подкладки, при этом выступающие вниз детали пластмассовых труб должны находиться на расстоянии не менее 2 см от поверхности основания, на котором установлены кабины.

**12.7.** При монтаже трубопроводов следует соблюдать:

расстояние между креплениями;

требуемые по проекту расстояния (в свету) между пластмассовыми трубами и трубами отопления и горячего водоснабжения;

плотное прилегание к опорам пластмассовых труб;

технологию выполнения соединений.

**12.8.** При скрытой прокладке пластмассовых трубопроводов внутренняя поверхность люков или щитов, закрывающих борозды или каналы, не должна иметь острых выступов, гвоздей и т. п.

**12.9.** Борозды или каналы следует закрывать после гидравлического испытания трубопровода при наличии в нем рабочего давления, чтобы убедиться в отсутствии повреждений трубопровода при заделке.

**12.10.** При сборке резьбовых соединений пластмассовые накидные гайки должны быть навернуты на всю длину резьбы гайки, при этом должна быть соблюдена соосность металлических и пластмассовых деталей. Поверхность резьбы металлической детали должна быть ровной, чистой и без заусенцев.

**12.11.** Затяжку накидных гаек следует производить специальными ключами. Применение газовых ключей не допускается.

**12.12.** Пластмассовые накидные гайки, снятые с металлических деталей в процессе монтажных или ремонтных работ, применять вторично, как правило, не допускается.

**12.13.** Число соединений пластмассовых труб должно быть минимальным.

**12.14.** Трубы и плети трубопроводов должны укладываться на спланированную и ровную поверхность, не содержащую осколков стекла, острых камней, щебня и т. п.

**12.15.** Гидравлическое испытание трубопровода следует проводить при положительной температуре окружающей среды не ранее чем через 24 ч после выполнения последнего kleевого соединения и не ранее чем через 2 ч после выполнения последнего сварного соединения.

**12.16.** Величину испытательного давления в наиболее пониженной точке напорного трубопровода следует принимать равной для труб типа: Т - 1,5 МПа (15 кгс/см<sup>2</sup>); С - 0,9 МПа (9 кгс/см<sup>2</sup>); СЛ - 0,6 МПа (6 кгс/см<sup>2</sup>); Л - 0,38 МПа (3,8 кгс/см<sup>2</sup>).

**12.17.** Гидравлическое испытание следует производить после заполнения трубопровода водой и проверки отсутствия в нем воздуха выдержкой под испытательным давлением не менее 30 мин и внешним осмотром трубопровода. Для трубопроводов из ПВП и ПНП давление в период испытания и осмотра трубопровода следует поддерживать на заданном уровне [с отклонением не более 0,05 МПа (0,5 кгс/см<sup>2</sup>)]. Трубопровод считается выдержавшим испытание, если не будет обнаружено течи или других дефектов.

**12.18.** Монтаж трубопроводов производственных сточных вод производится с соблюдением требований, аналогичных указанным в п. [п. 12.7](#), [12.14-12.16](#).

**12.19.** При монтаже систем бытовой канализации при соединении гладких концов чугунных деталей с пластмассовыми трубами или гладкого конца пластмассовой трубы с чугунным раструбом на резиновом кольце следует использовать чугунные детали без напльвов и раковин на рабочих поверхностях.

**12.20.** Конопатки и чеканки при заделке стыков прядью и цементным раствором должны иметь гладкую поверхность и скругленные кромки. В процессе работы не должны наноситься удары по пластмассовым деталям.

**12.21.** При установке санитарно-технических кабин на междуэтажные перекрытия пластмассовые канализационные трубы должны соединяться между собой при строгом соблюдении соосности стояков. Соединение междуэтажных вставок со смежными деталями следует осуществлять с помощью резиновых колец.

Соединение канализационных труб и фасонных частей следует производить с использованием приспособлений типа цепных ключей с зажимными устройствами, снабженными резиновыми прокладками и обеспечивающими сохранность и плавное перемещение пластмассовых деталей.

**12.22.** Для монтажа пластмассовых сифонов, переливов и выпусков следует применять торцовые и накидные ключи.

**12.23.** Монтаж водосточных стояков из ПВП и ПВХ следует производить по схеме «снизу вверх».

**12.24.** Расставленные по высоте здания в несколько наклонном положении трубы должны опираться на специальные подкладки или междуэтажные перекрытия. Вставлять трубы в растробы до их соединения не следует.

**12.25.** При использовании бухт для водосточных стояков готовую плеть наматывают на барабан, который должен иметь небольшую конусность.

**12.26.** После намотки бухту необходимо закрепить эластичными (веревочными, стальными, пластиначатыми или др.) хомутами не более чем через 1,5 м по длине окружности.

При намотке труб среднелегкого типа без промежуточных сварных соединений диаметр барабана должен быть - для труб:  $D_H = 75 \text{ мм} - 2 \text{ м}$ ;  $D_H = 90 \text{ мм} - 2,5 \text{ м}$ ;  $D_H = 110 \text{ мм} - 2,8 \text{ м}$ .

При изготовлении бухт-стояков сварной конструкции из труб  $D_H = 75$  и  $90 \text{ мм}$  среднелегкого типа диаметр барабана определяют по данным, приведенным в табл. 20.

Таблица 20

Наружный диаметр труб, мм	Рекомендуемый диаметр барабана для намотки труб (в м)		
	выше 10 °C	от плюс 10 до 0 °C	от 0 до минус 10 °C
75	2,2	2,5	2,8
90	2,7	2,9	3,2

**12.27.** Гидравлические испытания систем внутренних водостоков осуществляют путем заполнения их водой на всю высоту стояков. Испытания проводят после наружного осмотра трубопроводов и устранения видимых дефектов.

Гидравлическое испытание склеенных трубопроводов следует начинать не ранее чем через 24 ч после выполнения последней склейки. Система водостоков считается выдержавшей испытание, если по истечении 20 мин после ее наполнения при наружном осмотре трубопроводов не обнаружено течи или других дефектов, а уровень воды в стояках не понизился.

**12.28.** Заделку штраб, коробов и отверстий в междуэтажных перекрытиях следует выполнять после окончания всех работ по монтажу и испытанию трубопроводов.

## **ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

### **СОРТАМЕНТ НАПОРНЫХ ТРУБ ИЗ ПНП ПО [ГОСТ 18599-73\\*](#)**

Наружный диаметр, мм	Легкий тип Л, толщина стенки, мм	Масса 1 м, кг	Средне-легкий тип СЛ, толщина стенки, мм	Масса 1 м, кг	Средний тип С, толщина стенки, мм	Масса 1 м, кг	Тяжелый тип Т, толщина стенки, мм	Масса 1 м, кг
10	-	-	-	-	-	-	2	0,05
12	-	-	-	-	-	-	2	0,062
16	-	-	-	-	2	0,088	2,7	0,111
20	-	-	-	-	2	0,113	3,3	0,17
25	-	-	2	0,145	2,7	0,187	4,2	0,267
32	2	0,189	2,4	0,222	3,4	0,301	5,3	0,432
40	2	0,24	3	0,345	4,3	0,473	6,7	0,677
50	2,4	0,359	3,7	0,531	5,4	0,738	8,3	1,05
63	3	0,561	4,7	0,845	6,7	1,15	10,5	1,66
75	3,6	0,797	5,6	1,2	8	1,63	12,5	2,36
90	4,3	1,14	6,7	1,71	9,6	2,35	15	3,4
110	5,2	1,68	8,1	2,52	11,8	3,52	18,3	5,05
125	6	2,19	9,3	3,28	13,4	4,54	20,8	6,54
140	6,7	2,74	10,4	4,01	-	-	-	-
160	7,7	3,7	11,9	5,53	-	-	-	-

Причение. Пример условного обозначения трубы, изготовленной из полиэтилена низкой плотности наружным диаметром 40 мм, типа С, - труба ПНП40С, [ГОСТ 18599-73](#).

## **ПРИЛОЖЕНИЕ 2**

### **СОРТАМЕНТ НАПОРНЫХ ТРУБ ИЗ ПВП ПО [ГОСТ 18599-73\\*](#)**

Наружный диаметр, мм	Легкий тип Л, толщина стенки, мм	Масса 1 м, кг	Средне-легкий тип СЛ, толщина стенки, мм	Масса 1 м, кг	Средний тип С, толщина стенки, мм	Масса 1 м, кг	Тяжелый тип Т, толщина стенки, мм	Масса 1 м, кг
10	-	-	-	-	-	-	2	0,051
12	-	-	-	-	-	-	2	0,064
16	-	-	-	-	-	-	2	0,091
20	-	-	-	-	-	-	2	0,117
25	-	-	-	-	2	0,15	2,3	0,169
32	-	-	-	-	2	0,196	2,9	0,271
40	-	-	2	0,248	2,3	0,286	3,6	0,418
50	-	-	2	0,314	2,8	0,427	4,5	0,651
63	2	0,299	2,5	0,494	3,6	0,684	5,7	1,08
75	2	0,478	2,9	0,675	4,3	0,971	6,8	1,47
90	2,2	0,627	3,5	0,977	5,1	1,38	8,2	2,11
110	2,7	0,935	4,3	1,446	6,2	2,04	10	3,14
125	3,1	1,22	4,8	1,841	7,1	2,65	11,4	4,07
140	3,5	1,53	5,4	2,302	7,9	3,3	12,7	5,07
160	3,9	1,95	6,2	3,02	9,1	4,33	14,6	6,66
180	4,4	2,47	7	3,83	10,2	5,45	16,4	8,41
200	4,9	3,05	7,7	4,69	11,4	6,77	18,2	10,4
225	5,5	3,84	8,7	5,95	12,8	8,55	20,5	13,1
250	6,1	4,72	9,7	7,36	14,2	10,5	22,8	16,2
280	6,9	5,98	10,8	9,17	15,9	14,2	25,5	20,3
315	7,7	7,49	12,2	11,62	17,9	16,7	-	-
355	8,7	9,52	13,7	14,72	20,1	21,1	-	-
400	9,8	12,1	15,4	18,6	22,7	26,9	-	-
450	11	15,2	17,3	23,5	25,5	33,9	-	-
500	12,2	18,8	19,3	29,11	-	-	-	-
560	13,7	23,6	21,6	36,53	-	-	-	-
630	15,4	29,8	24,3	46,15	-	-	-	-

Причение. Пример условного обозначения трубы, изготовленной из полиэтилена высокой плотности наружным диаметром 315 мм, типа С, - труба ПВП315С, [ГОСТ 18599-73](#).

## ПРИЛОЖЕНИЕ 3

### СОРТАМЕНТ НАПОРНЫХ ТРУБ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА ПО ТУ 38-102100-76

Условный проход, мм	Наружный диаметр, мм	Тип трубы					
		легкий, $P_y = 0,32$ Мпа (3,2 кгс/см <sup>2</sup> )		средний, $P_y = 0,6$ Мпа (6 кгс/см <sup>2</sup> )		тяжелый, $P_y = 1$ Мпа (10 кгс/см <sup>2</sup> )	
		толщина стенки, мм	масса 1 м, кг	толщина стенки, мм	масса 1 м, кг	толщина стенки, мм	масса 1 м, кг
25	32					2,5	0,21
32	40					3,1	0,33
40	50			2,4	0,33	3,9	0,50
50	63			3	0,54	4,9	0,80
70	75			3,6	0,73	5,8	1,15
80	90			4,3	1,05	7,0	1,64
100	110	2,3	0,68	5,3	1,64	8,5	2,46
115	125	2,6	0,91	6,0	2,04	9,7	3,17
125	140	2,9	1,14	6,7	2,55	10,8	3,99
150	160	3,3	1,48	7,7	3,31	12,3	5,19
170	180	3,7	1,86	8,6	4,21	13,9	6,58
190	200	4,1	2,29	9,6	5,17	15,4	8,12
200	225	4,6	2,9	10,8	6,55		
225	250	5,1	3,57	11,9	8,1		
250	280	6,8	4,47	13,4	10,14		
300	315	6,5	5,64	15	12,86		

Причение. Пример условного обозначения трубы, изготовленной из полипропилена диаметром 63 мм, типа С - труба ПП63С, ТУ 38-102100-76.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 4

## ТРУБЫ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА (ПВХ-100) ПО ТУ 6-19-99-78

Средний наружный диаметр, мм	Ряды									
	I тип Л		II (4 кг/см <sup>2</sup> ) тип СЛ		III (6 кг/см <sup>2</sup> ) тип С		IV (10 кг/см <sup>2</sup> ) тип Т		V (16 кг/см <sup>2</sup> ) тип ОТ	
	толщина стенки, мм	масса 1 м, кг	толщина стенки, мм	масса 1 м, кг	толщина стенки, мм	масса 1 м, кг	толщина стенки, мм	масса 1 м, кг	толщина стенки, мм	масса 1 м, кг
10									1	0,045
12									1	0,055
16									1,2	0,09
20									1,5	0,137
25							1,5	0,174	1,9	0,212
32						1,8	0,264	2,4	0,342	
40					1,8	0,334	1,9	0,350	3	0,525
50					1,8	0,422	2,4	0,552	3,7	0,809
63					1,9	0,562	3	0,854	4,7	1,29
75			1,8	0,642	2,2	0,782	3,6	1,22	5,6	1,82
90			1,8	0,774	2,7	1,13	4,3	1,75	6,7	2,61
110	1,8	0,951	2,2	1,16	3,2	1,64	5,3	2,61	8,2	3,90
125	1,8	1,08	2,5	1,48	3,7	2,13	6,0	3,34	9,3	5,01
140	1,8	1,21	2,8	1,84	4,1	2,65	6,7	4,18	10,4	6,27
160	1,8	1,39	3,2	2,41	4,7	3,44	7,7	5,47	11,9	8,17
180	1,8	1,57	3,6	3,02	5,3	4,37	8,6	6,88	13,4	10,4
200	1,8	1,74	4,0	3,70	5,9	5,37	9,6	8,51	14,9	12,8
225	1,8	1,96	4,5	4,70	6,6	6,76	10,8	10,8	16,7	16,1
250	2,0	2,40	4,9	5,65	7,3	8,31	11,9	13,2	18,6	19,9
280	2,3	3,11	5,5	7,11	8,2	10,4	13,4	16,6	20,8	24,9
315	2,5	3,78	6,2	9,02	9,2	13,2	15,0	20,9	23,4	31,5

355	2,9	4,87	7,0	11,4	10,4	16,7	16,9	26,5	26,3	39,9
400	3,2	6,10	7,9	14,5	11,7	21,1	19,1	33,7	29,7	50,8
450	3,6	7,65	8,9	18,3	13,2	26,8	21,5	42,7	-	-

Приложения: 1. I ряд - облегченный, применяется только для безнапорных систем без заглубления их в грунт.

2. Пример условного обозначения трубы, изготовленной из непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-100) ряда III наружным диаметром 200 мм - труба ПВХ200III, ТУ 6-19-99-78.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 5

### ТРУБЫ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА С РАСТРУБАМИ

ПО ТУ 6-19-100-78

Номинальный диаметр $D$ , мм	Толщина стенки труб, мм, типа		Масса труб, кг, типа	
	C	T	C	T
63		3		4,72
75		3,6		6,74
90		4,3		9,67
110	3,2	5,3	9,06	14,4
140	4,1	6,7	14,6	23,1
160	4,7	7,7	19	30,3
225	6,6	10,8	37,4	59,8
280	8,2	13,4	57,5	92
315	9,2	15	73	116

## ПРИЛОЖЕНИЕ 6

### СОРТАМЕНТ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА

НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ ДЛЯ НАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ПО ОСТ  
6-05-367-74

Наименование	Тип	Наружный диаметр соединяемых труб, мм
Муфты, угольники и тройники Тройники	С и Т СЛ и С Л	16-63 75-100 140
Переходы	С и Т СЛ и С Л	20'16, 25'16, 25'20, 32'25, 40'25, 40'32, 50'32, 50'40, 63'32, 63'40, 63'50 75'50, 75'63, 90'63, 90'75, 110'50, 110'63, 110'90 140'110
Тропинки переходные	С СЛ Л	20'16, 25'16, 25'20, 32'16, 32'20, 32'25, 40'16, 40'20, 40'25, 40'32, 50'16, 50'20, 50'25, 50'32, 50'40, 63'16, 63'20, 63'25, 63'32, 63'40, 63'50 75'63, 90'63, 90'75, 110'63, 110'75, 110'90 140'110
Втулки под фланцы	С и Т СЛ и С Л	25'63 75'110 140
Угольники с крепежным фланцем	С	20'1/2" труб, 25'3/4" труб

**ПРИЛОЖЕНИЕ 7**

СОРТАМЕНТ ВТУЛОК ПОД ФЛАНЦЫ ИЗ ПВП И ПНП ПО ТУ 6-05-051-38-74

Материал	Тип	Наружный диаметр соединяемых труб, мм
ПВП	Т	63, 110-160
	С	110 и 160
ПНП	С	63
	СЛ	90, 110, 160

## ПРИЛОЖЕНИЕ 8

### СОРТАМЕНТ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ И ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ К НИМ ПО [ГОСТ 22689.0-77, ГОСТ 22689.20-77](#)

Наименование	Условный проход, мм
Труба	32, 40, 50, 85, 100
Патрубки	50'40, 50, 85, 100
Компенсационные патрубки	50, 85, 100
Переходные патрубки	50'40, 85'50, 100'50 100'85
Приборные патрубки	40, 50, 85, 100
Седельчатые патрубки	50'40, 85'40, 85'50 100'50, 100'85
Отводы 92°31', 135°, 150°	40'40, 50'40, 50'50, 85'85, 100'100
Тройники 45°, 60°, 87°30'	50'40, 50'50, 85'50, 85'85, 100'50, 100'85 100'100
Крестовины 45°, 60°, 87°30'	85'50, 85'85, 100'50, 100'85, 100'100
Двухплоскостные крестовины (правые и левые)	85'85'50; 100'85'50; 100'100'50
Муфты	50'40, 50, 85, 100
Ревизии	50, 85, 100
Заглушки	40, 50, 85, 100
Накидные гайки	40, 50
Уплотнительные кольца	40, 50, 85, 100

## ***ПРИЛОЖЕНИЕ 9***

### ГЛУБИНА ЗАЛОЖЕНИЯ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ В ГРУНТ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ (ПРИ ГУСЕНИЧНОЙ НАГРУЗКЕ 60 т)

Материал труб	Наружный диаметр, мм	Тип	Глубина заложения, м			Грунтовые условия
			в песках 1,6 т/м <sup>3</sup>	в суглинках и супесях 1,7 т/м <sup>3</sup>	в глинах 2 т/м <sup>3</sup>	
ПНП	160	Л	-	-	-	
		СЛ	,	,	,	
ПВП	160	Л	-	-	-	В суглинках и супесях укладывать при условии простого уплотнения грунта
		СЛ	,	,	,	
		С	,	,	,	
ПВП	180	Л	-	-	-	То же
		СЛ	,	До 2,5	-	
		С	,	,	,	
ПВП	200	Л	-	-	-	«
		СЛ	,	До 2,5	-	
		С	,	,	,	
ПВП	225	Л	-	-	-	«
		СЛ	,	До 3,5	-	
		С	,	,	,	
ПВП	250	Л	-	-	-	В суглинках и супесях укладывать при условии простого уплотнения грунта. В глинах трубы укладывать при условии уплотнения грунта
		СЛ	,	До 4	-	
		С	,	,	До 5	

ПВП	280	Л СЛ С	- , ,	- До 4,5 -	- - до 1,5	в глинах, суглинках и супесях трубы укладывать при условии уплотнения грунта
ПВП	315	Л СЛ С	- , ,	- до 4,5 ,	- - ,	в глинах, суглинках и супесях трубы укладывать при условии уплотнения грунта
ПВП	355	Л СЛ С	- До 6 ,	- До 6 ,	- До 5,5 ,	в песках трубы укладывать при условии простого уплотнения грунта; в суглинках, супесях и глинах укладывать только на спрофилированное основание при условии тщательного уплотнения грунта в глинах трубы укладывать при условии уплотнения грунта
ПВП	400	Л СЛ С	- До 6 ,	- До 6 ,	- До 5 ,	То же
ПВП	450	Л СЛ	- До 6	- До 6	- До 4	То же
ПВП	560	Л СЛ	- До 6	- До 6	- До 2,2	То же
ПВП	630	Л СЛ	- До 6	- До 6	- -	«
ПП	160	Л	,	До 4	-	В суглинках и супесях трубы

		C	,	,	,	укладывать при условии тщательного уплотнения грунта
ПП	180	Л С	,	+	-	То же
ПП	200	Л С	,	,	-	«
ПП	225	Л С	,	До 6 До 4	- ,	«
ПП	250	Л С	,	До 5 До 4	- +	«
ПП	280	Л С	,	До 4	- ,	«
ПВХ	160	Л СЛ С	- ,	- ,	- ,	-
ПВХ	180	Л СЛ С	- ,	- ,	- ,	-
ПВХ	200	Л СЛ С	- ,	- ,	- До 1,5	В глинах трубы укладывать при условии тщательного уплотнения грунта
ПВХ	225	Л СЛ С	- ,	- ,	- До 1,5	В глинах трубы укладывать при условии тщательного уплотнения грунта
ПВХ	250	Л СЛ	- ,	- ,	- До 1,5	То же


		С	,	,	,	
ПВХ	315	Л	-	-	-	-

СЛ , , До 1,5

Условные обозначения: «» - трубы можно укладывать на глубину до 8 м; «—» - трубы применять нельзя.


## ПРИЛОЖЕНИЕ 10

### СВАРНЫЕ ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (НОРМАЛЬ «ВНИИМОНТАЖСПЕЦСТРОЯ» КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ)



ММ

$D_H$	32	40	50	63	75	90	110	140	160	225	315
$A$	90	95	100	125	150	180	220	280	320	450	630




ММ

$D_H$	$\delta$	$R = D_H$						$R = 1,5 D_H$					
		Секторы											
		один		два		три		один		два		три	
		$a$	$\delta$	$a$	$\delta$	$a$	$\delta$	$a$	$\delta$	$a$	$\delta$	$a$	$\delta$
63	180	26	78	-	-	-	-	52	104	-	-	-	-
75	215	31	93	-	-	-	-	62	124	-	-	-	-
90	260	37	112	-	-	-	-	74	148	-	-	-	-
110	340	45	137	29	88	-	-	91	182	59	118	-	-
140	435	58	174	37	112	-	-	116	232	75	150	-	-
160	595	61	199	43	128	-	-	132	264	86	172	-	-
225	720	93	280	60	180	45	136	186	372	121	242	91	182
280	900	116	348	75	225	56	169	232	464	150	300	113	226
315	1000	132	390	84	254	64	194	260	520	169	338	127	254

П р и м е ч а н и е. При изготовлении сварных отводов на специализированном оборудовании последнее должно иметь ширину удерживающих трубу хомутов  $a = 20$  мм.


## ПРИЛОЖЕНИЕ 11

### СВАРНЫЕ ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (ТУ 34-48-ЭПП-12-78 СКТБ «ЭНЕРГОПРОМПОЛИМЕР»)



ММ

$D_H$	63	110	160	225	315	400
$A$	190	215	240	270	315	360




мм

$D_H$	Отводы бессегментные						Отвод (один сегмент)			
	$a = 45^\circ$		$a = 60^\circ$		$a = 90^\circ$		$b$	$c$	$d$	$R$
	Б	$c'$	Б	$c'$	Б	$c'$				
63	325	175	315	180	270	190	385	175	295	357
110	345	185	330	190	305	215	400	185	305	369
160	360	195	355	205	340	240	415	195	310	374
225	380	205	390	225	380	270	450	205	350	422
315	415	225	435	250	445	315	500	225	390	471
400	455	245	475	275	510	360	530	245	405	489

## ПРИЛОЖЕНИЕ 12

### СВАРНЫЕ ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (НОРМАЛЬ БТП КОНТОРЫ ГЕОМИНВОД)



ММ

$D_h$	110	160
$A$	320	370
$b$	320	370
$d$	180	220

## ПРИЛОЖЕНИЕ 13

### НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ФАСОННЫЕ ЧАСТИ, ИЗГОТОВЛЯЕМЫЕ ИЗ ТРУБ ПВХ $D_y$ ОТ 15 ДО 150 ММ

Шифр, номер	Наименование изделия
BX3.06.125A	Фланцы винипластовые свободные на отбортованной трубе
BX3.06.126	Патрубки концевые винипластовые со свободными фланцами на отбортовке
BX3.06.127	Тройники винипластовые со свободными фланцами на отбортовке
BX3.06.128	Тройники винипластовые прямые

BX3.06.129	Отводы винипластовые с концевыми патрубками 90°
BX3.06.130	Отводы винипластовые прямые 90°
BX3.06.131	Отводы винипластовые прямые с концевыми патрубками 135°
BX3.06.132	Отводы винипластовые прямые 135°
BX3.06.133	Крестовины винипластовые со свободными фланцами на отбортовке, сварные
BX3.06.158	Переходы винипластовые со свободными фланцами на отбортовке